

GRAVIHEL ALKYD PRIMER 20 RAL

- Je jednozložkový podkladový náter, ktorého základ tvorí alkydové spojivo.
- Používa sa ako anti-korózna ochrana oceľových povrchov.
- Tento náter sa vyznačuje rýchlym schnutím (okolo 20 minút).
- Je tiež vhodný na aplikáciu imerziou.
- Aplikácia štetcom sa odporúča len na malé povrchy, pretože na dosiahnutie požadovanej hrúbky suchej vrstvy sa, v porovnaní s aplikáciou sprejom, musí naniesť niekoľkokrát.
- Hrúbka vrstvy je do 25µm, čo umožňuje následné zváranie bez toho, aby sa poškodila kvalita zvaru.
- V kombinácii s adekvátnym vrchným náterom, je tento náter vhodný na vonkajšie podmienky na vidieku, v meste alebo v stredne industriálnej zóne.
- Tento náter môže byť tieňovaný s GRAVIHEL farebnými pastami, a to podľa RAL vzorkovníka.
- Súhlasný s VOC

PRÍPRAVA PODKLADU	
	 P220 – P280
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner

Typ: Alkydové spojivo

Vzhľad: MATT

Viskozita pri dodaní: Tixotropná

DIN 53211 Φ4 / 20°C

Hustota zložky A: 1,283 – 1,415 kg/l

Sušina A+B v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 34%

Z hľadiska hmotnosti: 70%

VOC: 2004/42/II B(c)(540)530

Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (c)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 540 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 530 g/l.

POUŽÍVA SA AJ NA OBNOVU PRIEMYSELNÝCH A OBCHODNÝCH VOZIDIEL

Teoretická krycia schopnosť: 7 - 8 m² /lit.

Teplotná odolnosť Krátkodobá: do 140 ° C

(suchá teplota) Dlhodobá: do 80 ° C

Teplota spracovania: + 5 ° C do max. + 40 ° C, max. Vlhkosť 85%

Odtieň: RAL

	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C	56 - 59 s GRAVIHEL 1K THINNER (15%)																		
	Aplikácia striekacou pištoľou:	1,5 – 1,7 mm 2 – 3 bar																		
	Počet vrstiev: Hrúbka filmu:	2 40 - 50 μm																		
	Odvetrávanie:	5 - 10 min. /20°C medzi vrstvami																		
	Doba schnutia:	<table> <tr> <th>Teplota objektu</th> <th>pri 20 ° C</th> <th>pri 60 ° C</th> </tr> <tr> <td>Suchý prášo:</td> <td>7 min.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Suchý na dotyk:</td> <td>40 min.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Suché na montáž:</td> <td>2 h</td> <td>30 min.</td> </tr> <tr> <td>Suché na brúsenie:</td> <td>2 h</td> <td>30 min.</td> </tr> <tr> <td>Vrchná vrstva:</td> <td>2 h</td> <td>30 min.</td> </tr> </table>	Teplota objektu	pri 20 ° C	pri 60 ° C	Suchý prášo:	7 min.	-	Suchý na dotyk:	40 min.	-	Suché na montáž:	2 h	30 min.	Suché na brúsenie:	2 h	30 min.	Vrchná vrstva:	2 h	30 min.
Teplota objektu	pri 20 ° C	pri 60 ° C																		
Suchý prášo:	7 min.	-																		
Suchý na dotyk:	40 min.	-																		
Suché na montáž:	2 h	30 min.																		
Suché na brúsenie:	2 h	30 min.																		
Vrchná vrstva:	2 h	30 min.																		
	Aplikácia Airmix:	10% GRAVIHEL 1K THINNER Tryska: 0,33 mm Tlak: 100 bar Odvetrávanie medzi vrstvami: 0 - 5 min/20°C																		
	Aplikácia štetcom:	až 5% GRAVIHEL 1K THINNER																		
	Skladovateľnosť:	2 roky																		

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akokoľvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhodobých skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.