

GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER 60

- Je podkladový náter, ktorý sa používa ako ošetrovanie bytového, dyhového a masívneho nábytku, melamínovej fólie a polotvrdých drevozvláknitých dosiek.
- Nanáša sa niekoľkými typmi striekania, a to vzduchovým, bezvzduchovým, elektrostatickým, alebo metódou airmix
- POUŽÍVAJTE IBA V PRIEMYSELNÝCH PREVÁDZKACH!

PRÍPRAVA PODKLADU	
	 P280 – P360

Typ: 2K akrylové pojivo

Vzhľad: MATT

Viskozita pri dodaní: 26 - 28 s

DIN 53211 Φ4 / 20°C

Hustota zložky A: 1,390 – 1,392 kg/l

Sušina A+B v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 38%

Z hľadiska hmotnosti: 64%

VOC: VOC pripravený na použitie = max.530

Teoretická krycia schopnosť: 4 - 5 m²/lit.

Teplotná odolnosť Krátkodobo: do 140 ° C

(suchá teplota) Dlhodobo: do 120 ° C

Teplota spracovania: + 10 ° C do max. + 40 ° C, max. Vlhkosť 75%

Odtieň: Biely

	Zmiešavací pomer podľa objemu:	2:1+ 20% GRAVIHEL 2K PUR WOOD HARDENER GRAVIHEL 2K PUR WOOD THINNER																		
	Doba spracovateľnosti zmesi pri 20 °C:	4 h																		
	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C	23 - 26 s																		
	Aplikácia striekacou pištoľou:	1,6 – 1,8 mm 2 – 3 bar																		
	Počet vrstiev: Hrúbka filmu:	1 80 μm																		
	Doba schnutia:	<table> <tr> <td>Teplota objektu</td> <td>pri 20 ° C</td> <td>pri 60 ° C</td> </tr> <tr> <td>Suchý prášo:</td> <td>10 min.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Suchý na dotyk:</td> <td>30 min.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Suché na montáž:</td> <td>2 h</td> <td>30 min.</td> </tr> <tr> <td>Suché na brúsenie:</td> <td>2 h</td> <td>30 min.</td> </tr> <tr> <td>Vrchná vrstva:</td> <td>2 h</td> <td>30 min.</td> </tr> </table>	Teplota objektu	pri 20 ° C	pri 60 ° C	Suchý prášo:	10 min.	-	Suchý na dotyk:	30 min.	-	Suché na montáž:	2 h	30 min.	Suché na brúsenie:	2 h	30 min.	Vrchná vrstva:	2 h	30 min.
Teplota objektu	pri 20 ° C	pri 60 ° C																		
Suchý prášo:	10 min.	-																		
Suchý na dotyk:	30 min.	-																		
Suché na montáž:	2 h	30 min.																		
Suché na brúsenie:	2 h	30 min.																		
Vrchná vrstva:	2 h	30 min.																		
	Aplikácia Airmix:	10% GRAVIHEL 2K PUR WOOD THINNER Tryska: 0,23 – 0,50 mm Tlak: 60 - 180 bar Odvetránie medzi vrstvami: 0 - 5 min/20°C																		
	Brúsenie nasucho:	po 3 - 4 h / 20 ° C																		
	Skladovateľnosť:	2 roky																		

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Materiály 2K reagujú s vlhkosťou; dbajte na to, aby všetky nádoby a pomôcky boli absolútne čisté.

Pri aplikácii by relatívna vlhkosť prostredia nemala prekročiť 80 %.

Ľneď po použití tužidla zatvorte balenie, pretože produkt reaguje so vzdušnou vlhkosťou a môže spôsobiť chyby produktu.

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákolvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhoročných skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish. Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.