

GRAVIHEL PUR PRIMER 45 BEIGE

- Dvoj-zložkový základný náter, ktorý sa používa v kombinácii s vrchnými nátermi rozdielnych kvalít ako je polyuretán, alkyd a modifikovaný alkyd, na ochranu rozličných oceľových štruktúr, poľnohospodárskych a stavebných strojov, železničných vozidiel, na obnovu industriálnych a komerčných vozidiel a na ochranu oceľových povrchov.
- Súhlasný s VOC

PRÍPRAVA PODKLADU	FE	ZN	AL
	 P220 – P280	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P220 – P280	 P220 – P280
		 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner

Typ: 2K akrylové pojivo

Vzhľad: MATT

Viskozita pri dodaní: 100 – 120 s

DIN 53211 Φ4 / 20°C

Hustota zložky A: 1,53 – 1,58 kg/l

Sušina A+B v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 60+/-3%

Z hľadiska hmotnosti: 77+/-3%

VOC: 2004/42/IB(c)(540)450

Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (c)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 540 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 450 g/l.

POUŽÍVA SA AJ NA OBNOVU PRIEMYSELNÝCH A OBCHODNÝCH VOZIDIEL

Teoretická krycia schopnosť: 5,5 m²/lit.

Teplotná odolnosť Krátkodobo: do 140 ° C

(suchá teplota) Dlhodobo: do 80 ° C

Teplota spracovania: + 10 ° C do max. + 40 ° C, max. Vlhkosť 75%

Odtieň: Béžová

	Zmiešavací pomer podľa objemu:	10:1 + 5-10% GRAVIHEL 2K PUR SINGLECOAT HARDENER GRAVIHEL 2K PUR THINNER																		
	Zmiešavací pomer podľa hmotnosti:	14:1 + 5-10% GRAVIHEL 2K PUR SINGLECOAT HARDENER GRAVIHEL 2K PUR THINNER																		
	Doba spracovateľnosti zmesi pri 20 °C:	2 h																		
	Viskozita (RFU): DIN 53211 φ4 / 20°C	35 - 40 s																		
	Aplikácia striekacou pištoľou:	1,6 – 1,8 mm 2 – 3 bar																		
	Počet vrstiev: Hrúbka filmu:	2 100 - 120 μm																		
	Odvetránie:	10 min. /20°C medzi vrstvami																		
	Doba schnutia:	<table> <tr> <td>Teplota objektu</td> <td>pri 20 ° C</td> <td>pri 60 ° C</td> </tr> <tr> <td>Suchý prášo:</td> <td>10 min.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Suchý na dotyk:</td> <td>40 min.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Suché na montáž:</td> <td>4 h</td> <td>30 min.</td> </tr> <tr> <td>Suché na brúsenie:</td> <td>4 h</td> <td>30 min.</td> </tr> <tr> <td>Vrchná vrstva:</td> <td>4 h</td> <td>30 min.</td> </tr> </table>	Teplota objektu	pri 20 ° C	pri 60 ° C	Suchý prášo:	10 min.	-	Suchý na dotyk:	40 min.	-	Suché na montáž:	4 h	30 min.	Suché na brúsenie:	4 h	30 min.	Vrchná vrstva:	4 h	30 min.
Teplota objektu	pri 20 ° C	pri 60 ° C																		
Suchý prášo:	10 min.	-																		
Suchý na dotyk:	40 min.	-																		
Suché na montáž:	4 h	30 min.																		
Suché na brúsenie:	4 h	30 min.																		
Vrchná vrstva:	4 h	30 min.																		
	Aplikácia Airmix:	5 - 10% GRAVIHEL 2K PUR THINNER Tryska: 0,28 – 0,33 mm Tlak: 60 - 100 bar Odvetránie medzi vrstvami: 0 - 5 min/20°C																		
	Brúsenie nasucho:	P400 – P600																		
	Aplikácia štetcom:	Pre malý povrch 0-5% GRAVIHEL 2K PUR THINNER																		
	Skladovateľnosť:	2 roky																		

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Materiály 2K reagujú s vlhkosťou; dbajte na to, aby všetky nádoby a pomôcky boli absolútne čisté.

Pri aplikácii by relatívna vlhkosť prostredia nemala prekročiť 80 %.

Ľhneď po použití tužidla zatvorte balenie, pretože produkt reaguje so vzdušnou vlhkosťou a môže spôsobiť chyby produktu.

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákolvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhoročných skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.