

GRAVIHEL NITRO TOPCOAT 101

- Jednozložkový krycí náter na báze nitrocelulózového spojiva.
- Extrémne rýchlo schnúci.
- Používaný ako krycí náter v systéme pre ochranu ocele a drevených povrchov.
- **POUŽÍVAJTE IBA V PRIEMYSELNÝCH ZARIADENIACH!**

PRÍPRAVA PODKLADU	GRAVIHEL QDry PRIMER FILLER 11 GREY	
	 P360 – P600	GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P360 – P600
		Bez prachu

Typ: Nitrocelulóza

Vzhľad: 101 – 004 GLOSS

Viskozita pri dodaní: Tixotropná
DIN 53211 Φ4 / 20°C

Hustota zložky A: 1,001 – 1,094 kg/l

Sušina A+B v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 24%

Z hľadiska hmotnosti: 55%

VOC: VOC pripravený na použitie = max.710

Teoretická krycia schopnosť: 5 - 6 m² /lit.

Teplotná odolnosť Krátkodob: do 140 ° C

(suchá teplota) Dlhodob: do 80 ° C

Teplota spracovania: + 5 ° C do max. + 40 ° C, max. Vlhkosť 85%

Odtieň: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C	15 s GRAVIHEL NITRO THINNER (50%)															
	Aplikácia striekacou pištoľou:	1,3 mm 2 – 3 bar															
	Počet vrstiev: Hrúbka filmu:	1,5 40 μm															
	Odvetránie:	2 min. /20°C medzi vrstvami															
	Doba schnutia:	<table> <tr> <th>Teplota objektu</th> <th>pri 20 ° C</th> <th>pri 60 ° C</th> </tr> <tr> <td>Suchý prášo:</td> <td>3 min.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Suchý na dotyk:</td> <td>10 min.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Suché na montáž:</td> <td>60 min.</td> <td>20 min + 15 min./20°C</td> </tr> <tr> <td>Nasucho:</td> <td>80 min.</td> <td>20 min + 15 min./20°C</td> </tr> </table>	Teplota objektu	pri 20 ° C	pri 60 ° C	Suchý prášo:	3 min.	-	Suchý na dotyk:	10 min.	-	Suché na montáž:	60 min.	20 min + 15 min./20°C	Nasucho:	80 min.	20 min + 15 min./20°C
Teplota objektu	pri 20 ° C	pri 60 ° C															
Suchý prášo:	3 min.	-															
Suchý na dotyk:	10 min.	-															
Suché na montáž:	60 min.	20 min + 15 min./20°C															
Nasucho:	80 min.	20 min + 15 min./20°C															
	Aplikácia Airmix:	15 - 20% GRAVIHEL NITRO THINNER Tryska: 0,23 – 0,33 mm Tlak: 60 - 150 bar Odvetránie medzi vrstvami: 5 min/20°C															
		GRAVIHEL NITRO TOPCOAT 101 GLOSS + GRAVIHEL 1K MATTING AGENT Lesk - lesk - viď technické informácie pro GraviHEL 1K matting															
	Skladovateľnosť:	4 roky															

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákolvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhoročných skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.