

Technické informácie (07/21)

GRAVIHEL ALKYD TOPCOAT 201

- Jednozložkový krycí náter na báze alkydového spojiva.
- Používaný ako krycí náter v systéme pre ochranu poľnohospodárskych a stavebných mechanizmov, koľajových vozidiel/vlakov a na priemyselné lakovanie iných oceľových povrchov, ktoré vyžadujú rýchle schnutie.
- Možné plniť do spreju (1K predplnený sprej, index: 302209)
- **POUŽÍVAJTE IBA V PRIEMYSELNÝCH ZARIADENIACH!**

PRÍPRAVA PODKLADU	GRAVIHEL ALKYD PRIMER
	 P360 – P600
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner

Typ: Alkydové spojivo

Vzhľad: 201 – 004 GLOSS

Viskozita pri dodaní: 145 - 150 s

DIN 53211 Φ4 / 20°C

Hustota zložky A: 1,087 – 1,193 kg/l

Sušina A+B v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 26%

Z hľadiska hmotnosti: 59%

VOC: VOC pripravený na použitie = max.620

Teoretická krycia schopnosť: 6 - 7 m² /lit.

Teplotná odolnosť Krátkodobo: do 140 ° C

(suchá teplota) Dlhodobo: do 80 ° C

Teplota spracovania: + 5 ° C do max. + 40 ° C, max. Vlhkosť 85%

Odtieň: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C	40 - 42 s GRAVIHEL 1K THINNER alebo GRAVIHEL 1K ACCELERATOR (10 – 15%)															
	Aplikácia striekacou pištoľou:	1,3 mm 2 – 3 bar															
	Počet vrstiev: Hrúbka filmu:	2 40 μm															
	Odvetránie:	5 - 10 min. /20°C medzi vrstvami															
	Doba schnutia:	<table> <tr> <th>Teplota objektu</th><th>pri 20 ° C</th><th>pri 60 ° C</th></tr> <tr> <td>Suchý prášo:</td><td>10 min.</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Suchý na dotyk:</td><td>2 h</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Suché na montáž:</td><td>10 - 12 h</td><td>30 min + 15 min./20°C</td></tr> <tr> <td>Nasucho:</td><td>24 h</td><td>30 min + 15 min./20°C</td></tr> </table>	Teplota objektu	pri 20 ° C	pri 60 ° C	Suchý prášo:	10 min.	-	Suchý na dotyk:	2 h	-	Suché na montáž:	10 - 12 h	30 min + 15 min./20°C	Nasucho:	24 h	30 min + 15 min./20°C
Teplota objektu	pri 20 ° C	pri 60 ° C															
Suchý prášo:	10 min.	-															
Suchý na dotyk:	2 h	-															
Suché na montáž:	10 - 12 h	30 min + 15 min./20°C															
Nasucho:	24 h	30 min + 15 min./20°C															
	Aplikácia Airmix:	0 - 10% GRAVIHEL 1K THINNER alebo GRAVIHEL 1K ACCELERATOR Tryska: 0,23 – 0,33 mm Tlak: 60 - 150 bar Odvetránie medzi vrstvami: 10 min/20°C															
		GRAVIHEL ALKYD TOPCOAT 201 GLOSS + GRAVIHEL 1K MATTING AGENT Lesk - lesk - viď technické informácie pro GRAVIHEL 1K MATTING															
	Skladovateľnosť:	4 roky															

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákoľvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhodobých skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.