

GRAVIHEL PUR 6:1 TOPCOAT 404

- Dvojzložkový akrylovo-izokyanatanový krycí náter; 6:1 podľa objemu
- Stredný / Vysoký lesk
- Vysokokvalitný krycí náter s vysokou ochranou voči
poveternostným vplyvom,
mechanickým vplyvom,
chemickým vplyvom a
UV žiareníu.
- Vhodný pre najnáročnejšie podmienky a dlhodobé expozície.
- V kombinácii s príslušným základným náterom je vhodný pre expozície v agresívnom priemyselnom prostredí.
- Môže byť aplikovaný priamo na pozinkované plechy bez základného náteru, i keď doporučujeme predbežný test priľnavosti z dôvodu rozdielných kvalít zinku/rozdielnej kvality pozinkovania.
- Možné plniť do spreju (2K predplnený sprej, index: 302210)

PRÍPRAVA PODKLADU	GRAVIHEL EPOXY PRIMER	GRAVIHEL PUR PRIMER		
	 P360 – P600	 P360 – P600	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P220 – P280	 P360 – P600
			 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	Bez prachu

Typ: 2K akrylové pojivo

Vzhľad: 404 – 003 SEMI GLOSS
404 – 005 HIGH GLOSS

Viskozita pri dodaní: Tixotropná
DIN 53211 Φ4 / 20°C

Hustota zložky A: 1,213 – 1,36 kg/l

Sušina A+B v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 31%

Z hľadiska hmotnosti: 83%

VOC: 404 – 003

2004/42/IB(e)(840)600

Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (e)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 840 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 600 g/l.

POUŽÍVA SA AJ NA OBNOVU PRIEMYSELNÝCH A OBCHODNÝCH VOZIDIEL

404 – 005

VOC pripravený na použitie = max.560 g/l

POUŽÍVAJTE IBA V PRIEMYSELNÝCH ZARIADENIACH!

Teoretická krycia schopnosť: 5 - 6 m²/lit.

Teplotná odolnosť Krátkodobo: do 140 ° C

(suchá teplota) Dlhodobo: do 80 ° C

Teplota spracovania: + 10 ° C do max. + 40 ° C, max. Vlhkosť 75%

Odtieň: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Zmiešavací pomer podľa objemu:	6:1 + 20 - 25% GRAVIHEL 2K PUR HARDENER SLOW GRAVIHEL 2K PUR THINNER SLOW 6:1 + 20 - 25% GRAVIHEL 2K PUR HARDENER GRAVIHEL 2K PUR THINNER 6:1 + 20 - 25% GRAVIHEL 2K PUR HARDENER FAST GRAVIHEL 2K PUR THINNER FAST															
	Doba spracovateľnosti zmesi pri 20 °C:	5 h															
	Viskozita (RFU): DIN 53211 φ4 / 20°C	27 - 31 s															
	Aplikácia striekacou pištoľou:	1,3 mm 2 – 3 bar															
	Počet vrstiev:	2															
	Hrúbka filmu:	60 μm															
	Odvetránie:	10 min. /20°C medzi vrstvami															
	Doba schnutia:	<table> <tr> <th>Teplota objektu</th><th>pri 20 ° C</th><th>pri 60 ° C</th></tr> <tr> <td>Suchý prášo:</td><td>30 min.</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Suchý na dotyk:</td><td>2 h</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Suché na montáž:</td><td>8-10 h</td><td>30 min.+ 20 min./20°C</td></tr> <tr> <td>Nasucho:</td><td>10 - 12 h</td><td>30 min.+ 30 min./20°C</td></tr> </table>	Teplota objektu	pri 20 ° C	pri 60 ° C	Suchý prášo:	30 min.	-	Suchý na dotyk:	2 h	-	Suché na montáž:	8-10 h	30 min.+ 20 min./20°C	Nasucho:	10 - 12 h	30 min.+ 30 min./20°C
Teplota objektu	pri 20 ° C	pri 60 ° C															
Suchý prášo:	30 min.	-															
Suchý na dotyk:	2 h	-															
Suché na montáž:	8-10 h	30 min.+ 20 min./20°C															
Nasucho:	10 - 12 h	30 min.+ 30 min./20°C															

	Doba schnutia (infračervené krátkovlnné):	8 – 12 min. Vzdialenosť od objektu: 70 - 80 cm
	Aplikácia Airmix:	0 - 5% GRAVIHEL 2K PUR THINNER Tryska: 0,23 – 0,33 mm Tlak: 90 - 150 bar Odvetrávanie medzi vrstvami: 10 min/20°C
	Aplikácia štetcom:	Riedidlo nie je nutné!
	Skladovateľnosť:	4 roky

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Materiály 2K reagujú s vlhkosťou; dbajte na to, aby všetky nádoby a pomôcky boli absolútne čisté.

Pri aplikácii by relatívna vlhkosť prostredia nemala prekročiť 80 %.

Ľhneď po použití tužidla zatvorte balenie, pretože produkt reaguje so vzdušnou vlhkosťou a môže spôsobiť chyby produktu.

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akokoľvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhodobých skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akokoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.