

GRAVIHEL ALKYD SINGLECOAT 202

- Jednozložkový jednovrstvový náter na báze alkydového spojiva
- Obsahuje fosfát zinku ako aktívne protikorozívne farbivo, ktoré dodatočne zlepšuje protikorozívnu ochranu
- Priama aplikácia na oceľové plechy
- Priama aplikácia na pozinkované plechy a hliník - nutné/povinné pred použitím GRAVIHEL Passivator
- Umožňuje schnutie na vzduchu a schnutie v sušiarňi
- **POUŽÍVAJTE IBA V PRIEMYSELNÝCH ZARIADENIACH!**

				
PRÍPRAVA PODKLADU	 P220 – P280	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P220 – P280	 P220 – P280	 P360 – P600
		 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	Bez prachu
		GRAVIHEL PASSIVATOR	GRAVIHEL PASSIVATOR	

Typ: Alkydové spojivo

Vzhľad: 202 – 014 GLOSS

Viskozita pri dodaní: 80 - 100 s

DIN 53211 Φ4 / 20°C

Hustota zložky A: 1,1 – 1,3 kg/l

Sušina A+B v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 40%

Z hľadiska hmotnosti: 55%

VOC: VOC pripravený na použitie = max.580

Teoretická krycia schopnosť: 7,5 – 9,5 m² /lit.

Teplotná odolnosť Krátkodobo: do 140 ° C

(suchá teplota) Dlhodobo: do 80 ° C

Teplota spracovania: + 5 ° C do max. + 40 ° C, max. Vlhkosť 85%

Odtieň: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C	45 - 51 s GRAVIHEL 1K THINNER (10 – 15%)															
	Aplikácia striekacou pištoľou:	1,3 mm 2 – 3 bar															
	Počet vrstiev: Hrúbka filmu:	2 40 - 50 μm															
	Odvetránie:	4 min. /20°C medzi vrstvami															
	Doba schnutia:	<table> <tr> <th>Teplota objektu</th> <th>pri 20 ° C</th> <th>pri 60 ° C</th> </tr> <tr> <td>Suchý prášo:</td> <td>4 min.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Suchý na dotyk:</td> <td>80 min.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Suché na montáž:</td> <td>8 - 10 h</td> <td>30 min</td> </tr> <tr> <td>Nasucho:</td> <td>24 h</td> <td>30 min + 15 min./20°C</td> </tr> </table>	Teplota objektu	pri 20 ° C	pri 60 ° C	Suchý prášo:	4 min.	-	Suchý na dotyk:	80 min.	-	Suché na montáž:	8 - 10 h	30 min	Nasucho:	24 h	30 min + 15 min./20°C
Teplota objektu	pri 20 ° C	pri 60 ° C															
Suchý prášo:	4 min.	-															
Suchý na dotyk:	80 min.	-															
Suché na montáž:	8 - 10 h	30 min															
Nasucho:	24 h	30 min + 15 min./20°C															
	Doba schnutia (infračervené krátkovlnné):	8 – 12 min. Vzdialenosť of objektu: 70 - 80 cm															
	Aplikácia Airmix:	0 - 5% GRAVIHEL 1K THINNER Tryska: 0,18 – 0,33 mm Tlak: 60 - 150 bar Odvetránie medzi vrstvami: 6 min/20°C															
	Skladovateľnosť:	2 roky															

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákoľvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhoročných skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.