







GRAVIHEL BASECOAT 701

- V systéme spolu s GRAVIHEL 2:1 CLEARCOAT anti scratch, GRAVIHEL BASECOAT/ ZÁKLADNÝM NÁTEROM bude použitý pre najnáročnejšie podmienky v odvetviach s vysokou odolnosťou voči poveternostným, mechanickým, chemickým vplyvom a UV žiareniu.
 - Farebný odtieň a svetlosť metalického efektu/efektu metalízy závisí od spôsobu nanášania/nastriekania, pracovnej viskozity, nastavenia prietoku farby na striekacej pištoľi, nastavenia tlaku, manipulácii so striekacou pištoľou, atď.
 - V prípade, že formulácia/zmes/miešanie obsahuje farbivo GRAVIHEL FLUORESCENT PP 40 – PP 47, prosím nanášajte/aplikujte ho v systéme 3C/v 3C systéme:
- 1. Vrstva:** GRAVIHEL PUR alebo EPOXY PRIMER RAL/EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÝ NÁTER RAL (75:25 – GH 01 biely) alebo hocaký iný 2K Filler/PLNIVO od HELIOS REFINISH Programme (biely)/z programu HELIOS REFINISH (biely), DFT = 60 µm;
 - 2. Vrstva:** GRAVIHEL BASECOAT 701 – 001 deep matt (80:20)/ZÁKLADNÝ NÁTER 701 -001 tmavý matný (80:20) v 4 vrstvách (doba pre nanesenie ďalšej vrstvy – ďalšia vrstva môže byť nanosená len ak je povrch úplne matný, doba pre nanesenie vrstvy bezfarebného laku je 20 minút, DFT = 60 µm;
 - 3. Vrstva:** GRAVIHEL 2:1 CLEARCOAT anti scratch (je veľmi dôležité naniesť 4 vrstvy Bezfarebného laku – DFT = 100 µm, keďže fluorescenčné farbivá majú veľmi slabú UV stabilitu).
- Možné plniť do spreju (1K predplnený sprej, index: 302209)
 - POUŽÍVAJTE IBA V PRIEMYSELNÝCH ZARIADENIACH!

	GRAVIHEL EPOXY PRIMER (24h drying)	GRAVIHEL PUR PRIMER	
PRÍPRAVA PODKLADU	 P360 – P600	 P360 – P600	GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P360 – P600
			Bez prachu

Typ: Akrylové pojivo
Vzhľad: 701 - 001 DEEP MATT

Viskozita pri dodaní: Tixotropná
DIN 53211 Φ 4 / 20°C

Hustota zložky A: 0,94 – 0,99 kg/l

Sušina A+B v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 18%

Z hľadiska hmotnosti: 41%

VOC: VOC pripravený na použitie = max.770







Teoretická krycia schopnosť: 9 - 10 m² /lit.

Teplotná odolnosť Krátkodobu: do 140 ° C

(suchá teplota) Dlhodobu: do 80 ° C

Teplota spracovania: + 5 ° C do max. + 40 ° C, max. Vlhkosť 85%

Odtieň: GRAVIHEL COLOR BOX METALLIC

	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ 4 / 20°C	20 - 22 s GRAVIHEL BASECOAT THINNER (50 – 60%)
	Aplikácia striekacou pištoľou:	1,3 mm 2 – 3 bar
	Počet vrstiev: Hrúbka filmu:	2 15 - 25 μ m
	Odvetrание:	10 - 15 min. /20°C medzi vrstvami
	Ďalšia úprava:	GRAVIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH
	Skladovateľnosť:	2 roky

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákoľvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhoročných skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.