

Technické informácie (07/21)

GRAVIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH

- Jednoduché použitie
- Nevyžaduje sa riedenie
- Rýchle sušenie
- Dobrá mechanická a chemická odolnosť
- Vysoký lesk
- Súhlasný s VOC

PODKLAD	GRAVIHEL PASTES
---------	-----------------

Typ: 2K akrylové pojivo

Viskozita pri dodaní: 22 - 27 s

DIN 53211 Φ4 / 20°C

Hustota zložky A: 0,942 – 0,946 kg/l

VOC: 2004/42/II B(e) (840) 540

Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (e)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 840 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 540 g/l.

POUŽÍVA SA AJ NA OBNOVU PRIEMYSELNÝCH A OBCHODNÝCH VOZIDIEL

Teplotná odolnosť Krátkodobo: do 140 ° C

(suchá teplota) Dlhodobo: do 80 ° C

Teplota spracovania: + 10 ° C do max. + 40 ° C, max. Vlhkosť 75%

Odtieň: Bezfarebný

	Zmiešavací pomer podľa objemu:	2:1 GRAVIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH GRAVIHEL 2K CLEARCOAT HARDENER
	Zmiešavací pomer podľa hmotnosti:	100 g GRAVIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH 52 g GRAVIHEL 2K CLEARCOAT HARDENER
	Doba spracovateľnosti zmesi pri 20 °C:	4 h
	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C	15 - 17 s
	Aplikácia striekacou pištoľou:	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar
	Počet vrstiev: Hrúbka filmu:	2 50 - 60 μm
	Odvetranie:	5 - 10 min. /20°C medzi vrstvami 10 min./20°C pred schnutím v peci
	Doba schnutia pri 20 °C: Doba schnutia pri 60 °C:	16 h 30 min.
	Doba schnutia (infračervené krátkovlnné):	8 – 12 min. Vzdialenosť od objektu: 70 - 80 cm
	Skladovateľnosť:	5 rokov

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Materiály 2K reagujú s vlhkosťou; dbajte na to, aby všetky nádoby a pomôcky boli absolútne čisté.

Pri aplikácii by relatívna vlhkosť prostredia nemala prekročiť 80 %.

Ľhneď po použití tužidla zatvorte balenie, pretože produkt reaguje so vzdušnou vlhkosťou a môže spôsobiť chyby produktu.

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákoľvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhoročných skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.