

GRAVIHEL ACRYLYC TOPCOAT 350

- Jednozložkový krycí náter na báze akrylového spojiva
- Dobrá odolnosť voči podmienkam expozície
- Priama priľnavosť na konštrukčné plasty (okná, dvere), hliník
- Lepšie mechanické vlastnosti v porovnaní s alkydom, vyšší stupeň vytvrdenia
- Dobrá odolnosť proti úderom kameňov
- Možné plniť do spreju (1K predplnený sprej, index: 302209)
- POUŽÍVAJTE IBA V PRIEMYSELNÝCH ZARIADENIACH!

PRÍPRAVA PODKLADU	FE	AL	STAVEBNÝ PLAST
	 P220 – P280	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Cleaner for plastics
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P220 – P280	
	GRAVIHEL ALKYD PRIMER 20	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	
	GRAVIHEL EPOXY PRIMER 50		

Typ: acryl

Vzhľad: 350 – 005 HIGH GLOSS

Viskozita pri dodaní: Tixotropná

DIN 53211 Φ4 / 20°C

Hustota zložky A: 1,130 – 1,170 kg/l

Sušina A+B v dodanej podobe:

Z hľadiska objemu: 35%

Z hľadiska hmotnosti: 50%

VOC: VOC pripravený na použitie = max.550

Teoretická krycia schopnosť: 5 - 6 m²/lit.

Teplotná odolnosť Krátkodob: do 140 ° C

(suchá teplota) Dlhodob: do 80 ° C

Teplota spracovania: + 5 ° C do max. + 40 ° C, max. Vlhkosť 85%

Odtieň: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C	33 - 37 s 15% GRAVIHEL 1K ACCELERATOR															
	Aplikácia striekacou pištoľou:	1,3 mm 2 – 3 bar															
	Počet vrstiev: Hrúbka filmu:	2 60 μm															
	Odvetránie:	5 min. /20°C medzi vrstvami															
	Doba schnutia:	<table> <tr> <th>Teplota objektu</th><th>pri 20 ° C</th><th>pri 60 ° C</th></tr> <tr> <td>Suchý prášo:</td><td>2 min.</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Suchý na dotyk:</td><td>20 min.</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Suché na montáž:</td><td>4 h</td><td>30 min + 20 min./20°C</td></tr> <tr> <td>Nasucho:</td><td>5 h</td><td>30 min + 20 min./20°C</td></tr> </table>	Teplota objektu	pri 20 ° C	pri 60 ° C	Suchý prášo:	2 min.	-	Suchý na dotyk:	20 min.	-	Suché na montáž:	4 h	30 min + 20 min./20°C	Nasucho:	5 h	30 min + 20 min./20°C
Teplota objektu	pri 20 ° C	pri 60 ° C															
Suchý prášo:	2 min.	-															
Suchý na dotyk:	20 min.	-															
Suché na montáž:	4 h	30 min + 20 min./20°C															
Nasucho:	5 h	30 min + 20 min./20°C															
	Aplikácia Airmix:	0 - 10% GRAVIHEL 1K ACCELERATOR Tryska: 0,18 – 0,23 mm Tlak: 60 - 150 bar Odvetránie medzi vrstvami: 5 min/20°C															
	Skladovateľnosť:	3 roky															

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákoľvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhoročných skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.