

Техническа информация (07/21)

GRAVIHEL ACRYLIC TOPCOAT 350

- Еднокомпонентна боя (директ) на базата на акрилна смола.
- Добра устойчивост при условия на експлоатация.
- Директно нанасяне върху строителни пластмаси (прозорци, врати), алуминий
- По-добри механични свойства в сравнение с алкидни покрития, по-високо ниво на втвърдяване.
- Добра устойчивост на удари от камъчета.
- Пълнене в спрей заготовки (1К спрей заготовка, индекс: 302209)
- ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО В ИНДУСТРИАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ!

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА			СТРОИТЕЛНИ ПЛАСТМАСИ
	 P220 – P280	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Cleaner for plastics
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P220 – P280	
	GRAVIHEL ALKYD PRIMER 20	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	
	GRAVIHEL EPOXY PRIMER 50		

Тип: Акрил
Степен на блясък: 350 -005 HIGH GLOSS
Вискозитет при нанасяне: тиксотропен
 DIN 53211 Ф4 / 20°C
Плътност на компонент А: 1,130 – 1,170 кг/л
Сухо вещество А + В в приложената форма: По отношение на обем: 35%
 По отношение на тегло: 50%
VOC: VOC готов за употреба (г/л)= max.550
Теоретична покривност: 5 - 6 м²/л

Температурна устойчивост Краткосрочно: до 140 ° C
 Дългосрочно: до 80 ° C
 Температура на работа: + 5 ° C до макс. + 40 ° C, макс. Влажност 85%
 Цвят: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Работен вискозитет: DIN 53211 Ф4 / 20°C	33 - 37 сек . 15% GRAVIHEL 1K ACCELERATOR															
	Нанасяне с пистолет:	1,3 мм. 2 - 3 бар															
	Метод на работа: Дебелина на покритието:	2 60 микрона															
	Изчакване:	5 мин. /20°C време за изчакване между сло-евете															
	Време за сушене:	<table> <tr> <td>Температура на обекта</td> <td>20 ° C</td> <td>60 ° C</td> </tr> <tr> <td>Суша на прах:</td> <td>2 мин.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Суша на допир:</td> <td>20 мин.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Сух за сглобяване:</td> <td>4 ч</td> <td>30 мин. + 20 мин./20°C</td> </tr> <tr> <td>Сушене:</td> <td>5 ч</td> <td>30 мин. + 20 мин./20°C</td> </tr> </table>	Температура на обекта	20 ° C	60 ° C	Суша на прах:	2 мин.	-	Суша на допир:	20 мин.	-	Сух за сглобяване:	4 ч	30 мин. + 20 мин./20°C	Сушене:	5 ч	30 мин. + 20 мин./20°C
Температура на обекта	20 ° C	60 ° C															
Суша на прах:	2 мин.	-															
Суша на допир:	20 мин.	-															
Сух за сглобяване:	4 ч	30 мин. + 20 мин./20°C															
Сушене:	5 ч	30 мин. + 20 мин./20°C															
	С IR лампа:	8 – 12 мин. Расстояние до заготовки: 70 - 80 см															
	Нанасяне с Airmix:	0 - 10% GRAVIHEL 1K ACCELERATOR Дюза: 0,18 – 0,23 мм Налягане: 60 - 150 бар Изчакване между сло-евете: 5 мин. /20°C															
	Срок на годност:	3 години															

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение. Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish. Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат. Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна. Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.