

GRAVIHEL ACRYLIC TOPCOAT 350

- Akril kötőanyag tartalmú egykomponensű fedőréteg.
- Jó ellenállóképesség a körülmények között is
- Közvetlen tapadást biztosít alumínium felületeken, szerkezeti műanyagon (ablakok, ajtók)
- Jó ellenállóképesség kőfelverődésnél.
- CSAK IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

			ÉPÍTÉSI MŰANYAG
ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	 P220 – P280	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Cleaner for plastics
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P220 – P280	
	GRAVIHEL ALKYD PRIMER 20	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	
	GRAVIHEL EPOXY PRIMER 50		

Kötőanyag típus: Acryl

Megjelenés: 350 – 005 HIGH GLOSS

Szállítási viszkozitás: Tixotróp

DIN 53211 Φ4 / 20°C

Az „A” komponens sűrűsége: 1,130 – 1,170 kg/l

A+B szárazanyag tartalom szállítási formában:

Térfogatra: 35%

Tömegre: 50%

VOC: VOC tartalom használatra kész állapotban (g/l)= max.550

Elméleti kiadósság: 5 - 6 m²/lit.

Rövid ideig tartó hőmérséklet ellenállóság 140 °C-ig

Hosszabb ideig tartó hőmérséklet ellenállóság 80 °C-ig

Feldolgozási hőmérséklet: + 5 °C és maximum + 40 °C között, max. páratartalom 85%

Árnyalat: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Viszkozitás(RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C	33 - 37 sec. 15 % GRAVIHEL 1K ACCELERATOR															
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1,3 mm 2 – 3 bar															
	Rétegek száma: Rétegvastagság:	2 60 µm															
	Rétegek közötti szikkadás:	5 min. /20°C rétegek között															
	Száradási:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tárgy hőmérséklet</th> <th>20°C-on</th> <th>60°C-on</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Porszáraz:</td> <td>2 min.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Érintés száraz:</td> <td>20 min.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Összeszerelésre száraz:</td> <td>4 h</td> <td>30 min + 20 min./20°C</td> </tr> <tr> <td>Szellőztetési idő:</td> <td>5 h</td> <td>30 min + 20 min./20°C</td> </tr> </tbody> </table>	Tárgy hőmérséklet	20°C-on	60°C-on	Porszáraz:	2 min.	-	Érintés száraz:	20 min.	-	Összeszerelésre száraz:	4 h	30 min + 20 min./20°C	Szellőztetési idő:	5 h	30 min + 20 min./20°C
Tárgy hőmérséklet	20°C-on	60°C-on															
Porszáraz:	2 min.	-															
Érintés száraz:	20 min.	-															
Összeszerelésre száraz:	4 h	30 min + 20 min./20°C															
Szellőztetési idő:	5 h	30 min + 20 min./20°C															
	Alkalmazás Airmix-szel:	0 - 10% GRAVIHEL 1K ACCELERATOR Dűzni: 0,18 – 0,23 mm Nyomás: 60 - 150 bar Rétegek közötti szikkadás: 5 min. /20°C															
	Szavatossági idő:	3 év															

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona. Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.