

Ficha técnica (05/2021)

GRAVIHEL ACRYLC TOPCOAT 350

- Buenas Resistencia para las exigentes condiciones de exposición
- Adhesión directa sobre plástico de construcción (ventanas, puertas, aluminio)
- Mejores propiedades mecánicas en comparación con las alquídicas, mayor nivel de endurecimiento.
- Buena Resistencia al impacto de rocas.
- Llenado de latas de pulverización (1K pre-fill spray, índice:302209)
- SOLO PARA USO INDUSTRIAL!!!

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO	 FE	 AL	CONSTRUCCION PLASTICO
	 P220 – P280	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Cleaner for plastics
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P220 – P280	
	GRAVIHEL ALKYD PRIMER 20	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	
	GRAVIHEL EPOXY PRIMER 50		

Typ of product: Acryl
Apariencia: 350 – 005 HIGH GLOSS
Viscosidad: Thixotropic
Densidad del componente A: 1,130 - 1,170 kg/l
Contenido sólido: Por volumen: 35%
Por peso: 50%
VOC: VOC listo al uso (g/l)= max.690
Rendimiento teórico: 5 - 6 m² /lit.
Temperatura seca: A corto plazo: hasta 140°C
A largo plazo: hasta 80°C
Temperatura de procesamiento: +5°C hasta máx. +40°C, máx. Humedad 85%
Tonos de color : GRAVIHEL COLOR TOOLS

Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

1 / 2

	Viscosity (RFU): DIN 53211 $\Phi 4$ / 20°C	33 - 37 sec. 15 - 20% GRAVIHEL 1K ACCELERATOR
	Aplicación con pistola:	1,3 mm 2 – 3 bar
	Número de capas: Espesor de la película:	2 60 μm
	Evaporación:	5 min. /20°C entre capas
	Secado:	Temperatura del objeto a 20°C a 60°C Polvo seco: 2 min. - Seco al tacto: 20 min. - Secar hasta el montaje: 4 h 30 min + 20 min./20°C A través de seco: 5 h 30 min + 20 min./20°C
	Aplicación con AIRMIX:	0 - 10% GRAVIHEL 1K ACCELERATOR Tobera: 0,18 – 0,23 mm Presión: 60 - 150 bar Evaporación entre capas: 5 min. /20°C
	Vida útil:	3 años

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor.

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos.