



Технічна інформація (08/21)

GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER 60

- Грунтовка для обробки плоских фанерних і масивних дерев'яних меблів, меламінової плівки і МДФ.
- Використовується повітряним, безповітряним, повітряним змішуванням або електростатичним напыленням.
- ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ НА ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТАХ!

ТИП ПОВЕРХНІ	 wood
	 P280 – P360

Вид: 2К акриловий сполучник

Зовнішній вигляд: МАТТ

В'язкість при поставці: 26 - 28 сек.

DIN 53211 Ф4 / 20°C

Щільність компонента А: 1,390 – 1,392 кг/л

Суша речовина А+В при поставці:

За об'ємом: 38%

За вагою: 64%

VOС: VOС готовий до використання (г / л)= макс.530

Теоретична покриваність: 4 - 5 м²/л

Термостійкість Короткострокова: до 140 °С

(суха температура) Довгострокова : до 120 °С

Температура для нанесення: від + 10 °С до макс. + 40 °С, макс. вологість 75%

Колір: Білий

