

Технічна інформація (08/21)

GRAVIHEL 1K MATTING AGENT

Використовується с матування фінішного покриття GRAVIHEL 101-004, 201-004 та 301-002, 301-003. Ступінь блиску залежить від кольорового відтінку, кількості доданої добавки для матування GRAVIHEL 1K та нижче зазначених факторів. Для досягнення того ж рівня блиску з темними відтінками, необхідно додати більшу кількість добавки для матування GRAVIHEL 1K.



ФАКТОР	ВИСОКИЙ СТУПІНЬ БЛИСКУ	НИЗЬКИЙ СТУПІНЬ БЛИСКУ
час очікування перед нанесенням наступного шару	довший	коротший
товщина шару фарби	більша	менша
в'язкість (RFU)	вища	нижча
розчинник	повільніший	швидший
висихання	у печі	на повітрі

Орієнтовні показники блиску при додаванні різної кількості добавки для матування GRAVIHEL 1K наведені нижче.

RAL 9003 / 9005 % matt	GRAVIHEL NITRO TOPCOAT 101 - 004	GRAVIHEL ALKYD TOPCOAT 201 - 004	GRAVIHEL VINYL ACRYLIC TOPCOAT 301 – 002, 301 - 003
10% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	41 / 57	56 / 68	77 / 91
20% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	13 / 23	28 / 45	50 / 88
30% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	5 / 9	15 / 25	10,5 / 70
40% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	3 / 3,5	9 / 12	4,5 / 26
50% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	2 / 3	5 / 7	1 / 9,5

Важливо:

Випаровування розчинників може призвести до відстоювання, що може спричинити пошкодження кришки установки для змішування, тому добавку для матування GRAVIHEL 1K **HE VAPTO** змішувати в установці для змішування. Потрібно її добре збовтати перед використанням та закрити оригінальною кришкою після використання.

		Додавання добавки для матування може знизити покривну здатність кольорів.
	Термін зберігання:	1 рік

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.