

Технічна інформація (08/21)

GRAVIHEL 2K MATTING AGENT

Використовується с матування фінішного покриття GRAVIHEL PUR 401-005, 402-001, 402-002, 402-003, 402-005 та 430-003. Ступінь блиску залежить від кольорового відтінку, кількості доданої добавки для матування GRAVIHEL 2K та нижче зазначених факторів. Для досягнення того ж рівня блиску з темними відтінками, необхідно додати більшу кількість добавки для матування GRAVIHEL 2K.



| ФАКТОР | ВИСОКИЙ СТУПІНЬ БЛИСКУ | НИЗЬКИЙ СТУПІНЬ БЛИСКУ |
|---|------------------------|------------------------|
| час очікування перед нанесенням наступного шару | довший | коротший |
| товщина шару фарби | більша | менша |
| в'язкість (RFU) | вища | нижча |
| розчинник | повільніший | швидший |
| висихання | у печі | на повітрі |
| затверджувач | повільніший | швидший |

Орієнтовні показники блиску при додаванні різної кількості добавки для матування GRAVIHEL 2K наведені нижче.

| RAL 9003 / 9005 % matt | GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401-005 | GRAVIHEL PUR TOPCOAT 402-005 | GRAVIHEL PUR TOPCOAT 430-003 |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 10% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT | 91 / 90 | 77 / 91 | 40 / 76 |
| 20% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT | 89 / 88 | 50 / 88 | 33 / 43 |
| 30% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT | 83 / 83 | 10,5 / 70 | 18 / 27 |
| 40% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT | 79 / 70 | 4,5 / 26 | 15 / 28 |
| 50% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT | 72 / 60 | // 9,5 | 13 / 11 |

Важливо:

Випаровування розчинників може призвести до відстоювання, що може спричинити пошкодження кришки установки для змішування, тому добавку для матування GRAVIHEL 2K **HE VAPTO** змішувати в установці для змішування. Потрібно її добре збовтати перед використанням та закрити оригінальною кришкою після використання.

| | | |
|---|---------------------------|---|
|  | | Додавання добавки для матування може знизити покривну здатність кольорів. |
|  | Термін зберігання: | 1 рік |

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.