



Технічна інформація (08/21)

GRAVIHEL ALKYD TOPCOAT 201

- Однокомпонентне фінішне покриття на основі алкідного сполучного.
- Використовується в якості верхнього покриття в системі захисту сільськогосподарської та будівельної техніки, рухомого складу і для промислових покриттів інших сталевих поверхонь, що вимагають швидкого сушіння.
- Заповнення аерозольних балонів (1К спрей попереднього заповнення, артикул: 302209)
- ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ НА ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТАХ!

GRAVIHEL ALKYD PRIMER	
ТИП ПОВЕРХНІ	 P360 – P600
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner

Вид: Алкідні
Зовнішній вигляд: 201 – 004 GLOSS
В'язкість при поставці: 145 - 150 сек.
 DIN 53211 Ф4 / 20°C
Щільність компонента А: 1,087 – 1,193 кг/л
Суша речовина А+В при поставці:
 За об'ємом: 26%
 За вагою: 59%
VOC: VOC готовий до використання (г / л)= макс.620
Теоретична покриваність: 6 - 7 м²/л
Термостійкість Короткострокова: до 140 °С
 (суха температура) Довгострокова : до 80 °С
Температура для нанесення: від + 5 °С до макс. + 40 °С, макс. вологість 85%
Колір: GRAVIHEL COLOR TOOLS

