



Технічна інформація (08/21)

## GRAVIHEL ALKYD TOPCOAT 203

- Однокомпонентне одношарове покриття на основі алкідного сполучного
- Високий блиск
- Використовується в якості фінішного покриття в системі захисту сільськогосподарської та будівельної техніки, рухомого складу і для промислового фарбування інших металевих поверхонь, що вимагають швидкого сушіння.
- ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ НА ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТАХ!

GRAVIHEL ALKYD PRIMER	
ТИП ПОВЕРХНІ	 P360 – P600
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner

**Вид:** Алкідні  
**Зовнішній вигляд:** 203-005 HIGH GLOSS  
**В'язкість при поставці:** 110 - 112 сек.  
 DIN 53211 Ф4 / 20°C  
**Щільність компонента А:** 0,910 – 0,912 кг/л  
**Суша речовина А+В при поставці:**  
 За об'ємом: 35%  
 За вагою: 46%  
**VOC:** VOC готовий до використання (г / л)= макс.600  
**Теоретична покриваність:** 0,14 л/м<sup>2</sup>  
**Термостійкість** Короткострокова: до 140 °C  
 (суха температура) Довгострокова : до 80 °C  
**Температура для нанесення:** від + 5 °C до макс. + 40 °C, макс. вологість 85%  
**Колір:** GRAVIHEL COLOR TOOLS

