







Технічна інформація (08/21)

GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401

- Двокомпонентне фінішне покриття на основі акрилового ізоціанату з співвідношенням 2:1
- Глянцевий
- Якісне фінішне покриття з високим атмосферним, механічним, хімічним Та УФ захистом, підходить для найскладніших умов експлуатації.
- Використовується як фінішне покриття для фарбування вантажних автомобілів.
- ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ НА ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТАХ!

	GRAVIHEL EPOXY PRIMER	GRAVIHEL PUR PRIMER	
ТИП ПОВЕРХНІ	 P360 – P600	 P360 – P600	GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P360 – P600
			Без пилу

Вид: 2К акриловий сполучник

Зовнішній вигляд: 401 - 005 HIGH GLOSS

В'язкість при поставці: 140 - 150 сек.

DIN 53211 Ф4 / 20°C

Щільність компонента А: 1,0 – 1,084 кг/л

Суша речовина А+В при поставці:

За об'ємом: 50%

За вагою: 70%

VOC: VOC готовий до використання (г / л)= макс.560

Теоретична покриваність: 9 - 10 м²/л

Термостійкість Короткострокова: до 140 °С

(суха температура) Довгострокова : до 80 °С

Температура для нанесення: від + 10 °С до макс. + 40 °С, макс. вологість 75%

Колір: GRAVIHEL COLOR TOOLS

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

2K матеріали реагують з вологою, тому всі змішувальні ємності та інструменти повинні бути абсолютно сухими. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%!

Кришку упаковки з затверджувачем необхідно щільно закривати після кожного використання, так як продукт вступає в реакцію з вологістю повітря, що може призвести до дефекту продукту.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.