







Технічна інформація (08/21)

GRAVIHEL BASECOAT 701

- У системі з лаком COLOMIX, GRAVIHEL BASECOAT використовується для найскладніших умов впливу, з високим атмосферним, механічним, хімічним і УФ-захистом.
- Відтінок і яскравість металевого ефекту дуже залежать від методу нанесення під тиском. Таким чином, дуже важливі відстань і спосіб напрямку фарбопульта, розмір сопла, налаштування таких параметрів, як витрати фарби, тиск, робоча в'язкість і т.д. • Якщо обраний відтінок містить пігмент GRAVIHEL FLUORESCENT PP, його необхідно наносити в три шари:
Шар 1: GRAVIHEL PUR або EPOXY PRIMER RAL (75:25 - GHEL 01) або будь-який інший 2- компонентний ґрунт з програми HELIOS REFINISH (білий); DFT = 60 мкм
Шар 2: GRAVIHEL BASECOAT 701 - 001 глибокий матовий (80:20) 4 шари (деаерація між шарами до матування, деаерація перед нанесенням безбарвного лаку = 20 хвилин), ТСП = 60 мкм.
Шар 3: GRAVIHEL 2: 1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH (дуже важливо наносити безбарвний лак в 4 шари = мінімальна товщина сухої плівки = 100 мкм, оскільки флуоресцентні пігменти дуже погано стійкі до ультрафіолетового випромінювання).
- Заповнення аерозольних балонів (1К спрей попереднього заповнення, артикул: 302209)
- ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ НА ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТАХ!

	GRAVIHEL EPOXY PRIMER (24 години сушіння)	GRAVIHEL PUR PRIMER	
ТИП ПОВЕРХНІ	 P360 – P600	 P360 – P600	GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P360 – P600
			Без пилу

Вид: Акрил
Зовнішній вигляд: 701 - 001 DEEP MATT
В'язкість при поставці: Тиксотропна
DIN 53211 Ф4 / 20°C
Щільність компонента А: 0,94 – 0,99 кг/л

Суша речовина А+В при поставці:

За об'ємом: 18%

За вагою: 41%

VOC: VOC готовий до використання (г / л)= макс.770







Теоретична покриваність: 9 - 10 м²/л

Термостійкість Короткострокова: до 140 °С

(суха температура) Довгострокова : до 80 °С

Температура для нанесення: від + 5 °С до макс. + 40 °С, макс. вологість 85%

Колір: GRAVIHEL COLOR BOX METALLIC

	Робоча густина: DIN 53211 ф 4 / 20°C	20 - 22 сек. GRAVIHEL BASECOAT THINNER (50 – 60%)
	Нанесення розпиленням:	1,3 мм 2 – 3 бар
	Кількість шарів: Товщина покриття:	2 15 - 25 мкм
	Витримка/випарювання:	10 - 15 хв./20°C між шарами
	Дальнейшая обработка:	GRAVIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH
	Термін зберігання:	2 років

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від рвзних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-якій час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продуктт або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат.

Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.