



Технічна інформація (08/21)

## GRAVIHEL PUR TOPCOAT 600

- Високоякісне двухкомпонентне фінішне покриття для захисту фанерних і масивних меблів.
- Можна наносити чисте сполучне безпосередньо на фанерні та масивні меблі (3 шари). В цьому випадку Праймер вам не знадобиться.
- Відповідає VOC

ТИП ПОВЕРХНІ	<b>GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER</b>
	 P360 – P600
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner

**Вид:** 2К акриловий сполучник  
**Зовнішній вигляд:** 600 – 001 DEEP MATT  
 600 – 002 SEMI MATT /SATIN  
 600 – 003 SEMI GLOSS

**В'язкість при поставці:** 70 - 80 сек.

DIN 53211 Ф4 / 20°C

**Щільність компонента А:** 0,95 – 0,97 кг/л

**Суша речовина А+В при поставці:**

За об'ємом: 27%

За вагою: 30 - 34%

**VOC:** 2004/42/ІІВ(е)(840)750

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (е), підготовлених до нанесення, складає 840 г/л. VOC нашого матеріалу складає 750 г/л.

ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ РЕМОНТУ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ










**Теоретична покриваність:** 5 - 6 м<sup>2</sup>/л

**Термостійкість** Короткострокова: до 140 °С

(суха температура) Довгострокова : до 80 °С

**Температура для нанесення:** від + 10 °С до макс. + 40 °С, макс. вологість 75%

**Колір:** GRAVIHEL COLOR TOOLS

	<b>Співвідношення змішування за об'ємом:</b>	10:1 + 30% GRAVIHEL 2K PUR EXTRA HARDENER GRAVIHEL 2K PUR WOOD THINNER																																										
	<b>Життєздатність суміші :</b>	6 г																																										
	<b>Робоча густина:</b> DIN 53211 Ф 4 / 20°C	21 - 25 сек. (в залежності від блиску)																																										
	<b>Нанесення розпиленням:</b>	1,8 мм 2 – 3 бар																																										
	<b>Кількість шарів:</b> <b>Товщина покриття:</b>	1 - 2 100 мкм																																										
	<b>Витримка/випарювання:</b>	7 - 8 хв./20°C між шарами																																										
	<b>Время сушки:</b>	<p>Температура поверхні, що фарбується</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>20°C</th> <th>60°C</th> <th>20°C</th> <th>60°C</th> <th>20°C</th> <th>60°C</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="2">600 – 001</th> <th colspan="2">600 - 002</th> <th colspan="2">600 - 003</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сухий порошок :</td> <td>15 хв</td> <td>-</td> <td>15 хв.</td> <td>-</td> <td>15 хв</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Висихання на дотик:</td> <td>20 хв</td> <td>-</td> <td>25 хв.</td> <td>-</td> <td>35 хв</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Висихання до монтажної міцності:</td> <td>2 г</td> <td>30 хв.</td> <td>2,5 г</td> <td>30 хв</td> <td>3 г</td> <td>30 хв</td> </tr> <tr> <td>Повне висихання:</td> <td>4 г</td> <td>30 хв</td> <td>4 г</td> <td>30 хв</td> <td>4 г</td> <td>30 хв</td> </tr> </tbody> </table>		20°C	60°C	20°C	60°C	20°C	60°C		600 – 001		600 - 002		600 - 003		Сухий порошок :	15 хв	-	15 хв.	-	15 хв	-	Висихання на дотик:	20 хв	-	25 хв.	-	35 хв	-	Висихання до монтажної міцності:	2 г	30 хв.	2,5 г	30 хв	3 г	30 хв	Повне висихання:	4 г	30 хв	4 г	30 хв	4 г	30 хв
	20°C	60°C	20°C	60°C	20°C	60°C																																						
	600 – 001		600 - 002		600 - 003																																							
Сухий порошок :	15 хв	-	15 хв.	-	15 хв	-																																						
Висихання на дотик:	20 хв	-	25 хв.	-	35 хв	-																																						
Висихання до монтажної міцності:	2 г	30 хв.	2,5 г	30 хв	3 г	30 хв																																						
Повне висихання:	4 г	30 хв	4 г	30 хв	4 г	30 хв																																						
	<b>Застосування з Airmix:</b>	0 - 10% GRAVIHEL 2K PUR WOOD THINNER Діаметр сопла: 0,18 - 0,23 мм Тиск: 80 - 150 бар Витримка/випарювання між шарами: 8 - 10 хв./20°C																																										
	<b>Термін зберігання:</b>	2 років																																										

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

2K матеріали реагують з вологою, тому всі змішувальні ємності та інструменти повинні бути

абсолютно сухими. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%!

Кришку упаковки з затверджувачем необхідно щільно закривати після кожного використання, так як продукт вступає в реакцію з вологістю повітря, що може призвести до дефекту продукту.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від рвзних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-якій час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю

HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося

# GRAVI HEL

від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продуктт або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.