














Технічна інформація (08/21)

GRAVIHEL ALKYD SINGLECOAT 202

- Однокомпонентне одношарове покриття на основі алкидного сполучного
- Містить фосфат цинку в якості активного антикорозійного пігменту, який додатково покращує захист від корозії
- Безпосереднє нанесення на металеві поверхні
- Безпосереднє нанесення на оцинковану і алюмінієву поверхню - обов'язкове попереднє використання GRAVIHEL PASSIVATORA
- Можливо сушка на повітрі і в печі
- ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ НА ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТАХ!

				
ТИП ПОВЕРХНІ	 P220 – P280	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P220 – P280	 P220 – P280	 P360 – P600
		 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	Без пилу
		GRAVIHEL PASSIVATOR	GRAVIHEL PASSIVATOR	

Вид: Алкідні
Зовнішній вигляд: 202 – 014 GLOSS
В'язкість при поставці: 80 - 100 сек.
 DIN 53211 Ф4 / 20°C
Щільність компонента А: 1,1 – 1,3 кг/л
Суша речовина А+В при поставці:
 За об'ємом: 40%
 За вагою: 55%
VOC: VOC готовий до використання (г / л) = макс.580
Теоретична покриваність: 7,5 – 9,5 м²/л
Термостійкість Короткострокова: до 140 °C
 (суха температура) Довгострокова : до 80 °C
Температура для нанесення: від + 5 °C до макс. + 40 °C, макс. вологість 85%
Колір: GRAVIHEL COLOR TOOLS

