

GRAVIHEL АЛКИДНЫЙ ГРУНТ 20 RAL

- Однокомпонентная грунтовка на основе алкидного связующего для антикоррозионной защиты стальных поверхностей.
- Характеризуется чрезвычайно быстрым высыханием (около 20 минут) и также подходит для нанесения с погружением.
- Нанесение кистью подходит только для небольших участков и требует большего количества нанесений по сравнению с распылением для достижения предписанной толщины сухой пленки.
- Имея толщину сухой пленки до 25 мкм, он позволяет производить последующую сварку без ухудшения качества шва.
- В системе с подходящим верхним слоем он подходит для использования как в сельской так и в городской местности, а также в более легкой промышленной атмосфере.
- Соответствует VOC

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ		
		P220 - 280
		GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство

Тип: Алкидный

Блеск: Матовый

Вязкость при поставке: Тиксотропная

DIN 53211 Ф4 / 20°C

Плотность компонента А: 1,283 – 1,415 кг/л

Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:

По объему: 34%

По весу: 70%

VOC: 2004/42/II B(c)(540)530

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II B (c)), подготовленных к нанесению, составляет 540 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 530 г/л.

ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

Теоретический расход: 7 - 8 м²/л

Термостойкость: Кратковременно: до 140 ° C

(сухая температура) Длительно: до 120 ° C

Температура обработки: от + 5 ° C до макс. + 40 ° C, макс. влажность 85%

Цвет: по цветовым картам RAL

	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 / 20°C	56 - 59 сек. GRAVIEL РАЗБАВИТЕЛЬ АЛКИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (15%)																		
	Нанесение:	1,5 – 1,7 мм 2 – 3 бар																		
	Количество слоёв: Толщина плёнки:	2 40 - 50 мкм																		
	Выпаривание:	5 - 10 мин./20°C между слоями																		
	Время сушки:	<table> <tr> <td>Температура окрашиваемой поверхности:</td> <td>20°C</td> <td>60°C</td> </tr> <tr> <td>Сухое на пыль:</td> <td>7 мин.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Сухое на ощупь:</td> <td>40 мин.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Высыхание до монтажной прочности:</td> <td>2 ч</td> <td>30 мин.</td> </tr> <tr> <td>Сухая для шлифования:</td> <td>2 ч</td> <td>30 мин.</td> </tr> <tr> <td>Финишное покрытие:</td> <td>2 ч</td> <td>30 мин.</td> </tr> </table>	Температура окрашиваемой поверхности:	20°C	60°C	Сухое на пыль:	7 мин.	-	Сухое на ощупь:	40 мин.	-	Высыхание до монтажной прочности:	2 ч	30 мин.	Сухая для шлифования:	2 ч	30 мин.	Финишное покрытие:	2 ч	30 мин.
Температура окрашиваемой поверхности:	20°C	60°C																		
Сухое на пыль:	7 мин.	-																		
Сухое на ощупь:	40 мин.	-																		
Высыхание до монтажной прочности:	2 ч	30 мин.																		
Сухая для шлифования:	2 ч	30 мин.																		
Финишное покрытие:	2 ч	30 мин.																		
	Нанесение с Airmix:	10% GRAVIEL РАЗБАВИТЕЛЬ АЛКИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ Диаметр сопла: 0,23 мм Давление: 100 бар Выпаривание между слоями: 0 - 5 мин./20°C																		
	Кисть:	до 5% GRAVIEL РАЗБАВИТЕЛЬ АЛКИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ																		
	Срок хранения:	2 года																		

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-



либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.