

GRAVIHEL АЛКИДНЫЙ ГРУНТ 20 СЕРЫЙ

- Однокомпонентная грунтовка на основе алкидного связующего для антикоррозионной защиты стальных поверхностей.
- Характеризуется чрезвычайно быстрым высыханием (около 20 минут) и также подходит для нанесения с погружением.
- Нанесение кистью подходит только для небольших участков и требует большего количества нанесений по сравнению с распылением для достижения предписанной толщины сухой пленки.
- Имея толщину сухой пленки до 25 мкм, он позволяет производить последующую сварку без ухудшения качества шва.
- В системе с подходящим верхним слоем он подходит для использования как в сельской так и в городской местности, а также в более легкой промышленной атмосфере.
- Соответствует VOC

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ		
		P220 - 280
		GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство

Тип: Алкидный

Блеск: Матовый

Вязкость при поставке: Тиксотропная

DIN 53211 Ф4 / 20°C

Плотность компонента А: 1,283 – 1,415 кг/л

Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:

По объему: 34%

По весу: 70%

VOC: 2004/42/IIВ(с)(540)530

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II В (с)), подготовленных к нанесению, составляет 540 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 530 г/л.

ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

Теоретический расход: 7 - 8 м²/л

Термостойкость: Кратковременно: до 140 °С

(сухая температура) Длительно: до 120 ° С

Температура обработки: от + 5 ° С до макс. + 40 ° С, макс. влажность 85%

Цвет: СЕРЫЙ

	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 / 20°C	32 - 35 сек. GRAVINEL РАЗБАВИТЕЛЬ АЛКИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (15%)	
	Нанесение:	1,5 – 1,7 мм 2 – 3 бар	
	Количество слоёв: Толщина плёнки:	2 40 - 50 мкм	
	Выпаривание:	5 - 10 мин./20°C между слоями	
	Время сушки:	Температура окрашиваемой поверхности: 20°C 60°C Сухое на пыль: 7 мин. - Сухое на ощупь: 40 мин. - Высыхание до монтажной прочности: 2 ч 30 мин. Сухая для шлифования: 2 ч 30 мин. Финишное покрытие: 2 ч 30 мин.	
	Нанесение с Airmix:	10% GRAVINEL РАЗБАВИТЕЛЬ АЛКИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ Диаметр сопла: 0,23 мм Давление: 100 бар Выпаривание между слоями: 0 - 5 мин./20°C	
	Кисть:	до 5% GRAVINEL РАЗБАВИТЕЛЬ АЛКИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ	
	Срок хранения:	2 года	

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить ее можно непосредственно у Вашего торгового партнёра. Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.