

GRAVIHEL ПЕРВИЧНЫЙ ГРУНТ 55

- Двухкомпонентная грунтовка на эпоксидной основе для защиты стальных и оцинкованных поверхностей, алюминия и других цветных металлов.
- Самостоятельно используется в качестве рабочего покрытия для временной защиты новых обработанных пескоструйным аппаратом поверхностей, различных стальных конструкций и для промышленной окраски, где требуется качественная антикоррозионная защита во время транспортировки и монтажа.
- Позволяет выполнять последующую сварку без ухудшения качества сварного шва до толщины сухой пленки 25 мкм.
- Позволяет наносить финишный слой по системе «мокрый по мокрому».
- Подходит для временного воздействия в агрессивной промышленной атмосфере и морской среде.
- Может также использоваться для ремонта промышленных и коммерческих автомобилей.
- Соответствует VOC

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ	FE	ZN	AL
	 P220 – P280	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство
	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 P220 – P280	 P220 – P280
		 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство

Тип: 2К эпоксидной полиамидамин адукт

Блеск: матовый

Вязкость при поставке: 55 – 65 сек.

DIN 53211 Ф4 / 20°C

Плотность компонента А: 1,420 – 1,425 кг/л

Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:

По объему: 37%

По весу: 68%

VOC: 2004/42/IIВ(с)(540)539

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II В (с)), подготовленных к нанесению, составляет 540 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 539 г/л.

ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

Теоретический расход: 14 - 15 м²/л

Термостойкость: Кратковременно: до 200 ° C

(сухая температура) Длительно: до 150 ° C

Температура обработки: от + 10 ° C до макс. + 40 ° C, макс. влажность 75%

Цвет: СЕРЫЙ

	Объемное соотношение смешивания:	2:1 GRAVINEL ЭПОКСИДНЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ
	Жизнеспособность смеси при 20 °:	8 ч
	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 / 20°C	29 - 33 сек.
	Нанесение:	1,5 – 1,7 мм 2 – 3 бар
	Количество слоёв: Толщина плёнки:	2 25 - 30 мкм
	Выпаривание:	5 - 10 мин./20°C между слоями
	Время сушки:	Температура окрашиваемой поверхности: 20°C 60°C Сухое на пыль: 8 мин. - Сухое на оцупь: 1 ч - Высыхание до монтажной прочности: 4 ч 30 мин. Финишное покрытие: 7 ч 30 мин.
	Нанесение с Airmix:	0% Диаметр сопла: 0,28 – 0,33 мм Давление: 60 - 100 бар Выпаривание между слоями: 0 - 5 мин./20°C
	Кисть:	Разбавление: не требуется

	Срок хранения:	2 года
---	----------------	--------

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

2K материалы реагируют на влагу, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работы относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!

Крышку упаковки с отвердителем следует плотно закрывать после каждого использования, так как продукт вступает в реакцию с влажностью воздуха, что может вызвать дефект продукта.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.