

GRAVIHEL 1K ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ QDRY

- Однокомпонентная грунтовка на основе модифицированного алкидного сплава для защиты от коррозии стальных поверхностей и алюминия, которая очень быстро сохнет (около 30 минут).
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ!

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	FE	AL
	 P220 – P280	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство
	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 P220 – P280
		 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство

Тип: Модифицированный алкид
Блеск: матовый
Вязкость при поставке: тиксотропная
 DIN 53211 Ф4 / 20°C
Плотность компонента А: 1,156 – 1,157 кг/л
Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:
 По объему: 40%
 По весу: 52%
VOC: VOC готовые к использованию (г/л)= макс.700
Теоретический расход: 3,2 м²/л
Термостойкость: Кратковременно: до 140 ° C
 (сухая температура) Длительно: до 120 ° C
Температура обработки: от + 5 ° C до макс. + 40 ° C, макс. влажность 85%
Цвет: Серый

	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 / 20°C	25 - 49 сек. 40 - 60% GRAVIHEL QDRY РАЗБАВИТЕЛЬ ВЕСОВОЕ СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ
	Нанесение:	1,7 мм 2 – 2,5 бар
	Количество слоёв: Толщина покрытия:	2 80 - 90 мкм
	Выпаривание:	8 – 10 мин./20°C между слоями
	Время сушки:	Температура окрашиваемой поверхности: 20°C 60°C Сухое на пыль: 7 мин. - Сухое на ошупь: 10 мин. - Высыхание до монтажной прочности: 25 мин. 15 мин. Сухая для шлифования: 30 мин. 15 мин. Финишное покрытие: 30 мин. 15 мин.
	Нанесение с Airmix:	30 - 40% GRAVIHEL QDRY РАЗБАВИТЕЛЬ Диаметр сопла: 0,28 – 0,33 мм Давление: 60 - 150 бар Выпаривание между слоями: 0 - 5 мин./20°C
	Сухое шлифование:	P400 – P600
	Мокрое шлифование:	P600 – P1200
	Дальнейшая обработка:	Любой лак или эмаль марки GRAVIHEL
	Срок хранения:	1 год

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - см. Паспорт безопасности

Данные могут различаться/меняться в различных условиях.

Любая часть этой информации может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

Информация была получена из многолетнего опыта работы в области разработки и технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.



Мы гарантируем, что результат работы, выполненный в соответствии с нашими инструкциями, соответствует требованиям к качеству, вместе с тем мы отказываемся от любой ответственности, если использовались какие-либо сторонние продукты или если какие-либо факторы повлияли на окончательный внешний вид.

Последняя версия TDS заменяет все предыдущие версии. Вы можете получить последнюю версию от официального представителя в вашем регионе.

Потребитель продукта должен использовать продукт в соответствии с законами и правилами безопасности и руководствоваться правилами при утилизации отходов. использовании и утилизации отходов.