

Техническая информация (08/21)

GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРАЙМЕР ДЛЯ ДЕРЕВА 60

- Грунтовка для обработки плоской фанерной и массивной деревянной мебели, меламиновой пленки и МДФ.
- Используется воздушным, безвоздушным, воздушным смешиванием или электростатическим напылением.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ	
	 P280 – P360

Тип: Акрил
Блеск: МАТОВЫЙ
Вязкость при поставке: 26 - 28 сек.
 DIN 53211 Ф4 / 20°C
Плотность компонента А: 1,390 – 1,392 кг/л
Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:
 По объему: 38%
 По весу: 64%
VOC: VOC готовые к использованию (г/л) = макс.530
Теоретический расход: 4 - 6 м²/л
Термостойкость: Кратковременно: до 140 °C
(сухая температура) Длительно: до 120 °C
Температура обработки: от + 10 °C до макс. + 40 °C, макс. влажность 75%
Цвет: БЕЛЫЙ

	Объемное соотношение смешивания:	2:1 + 20% GRAVIHEL ОТВЕРДИТЕЛЬ 2К МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДЕРЕВА GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2К МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДЕРЕВА
	Жизнеспособность смеси при 20 °:	4 ч
	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 / 20°C	23 - 26 сек.
	Нанесение:	1,6 – 1,8 мм 2 – 3 бар
	Количество слоёв: Толщина плёнки:	1 80 мкм
	Время сушки:	Температура окрашиваемой поверхности: 20°C 60°C Сухое на пыль: 10 мин. - Сухое на ошупь: 30 мин. - Высыхание до монтажной прочности: 2 ч 30 мин. Сухая для шлифования: 2 ч 30 мин. Финишное покрытие: 2 ч 30 мин.
	Нанесение с Airmix:	10% GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2К МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДЕРЕВА Диаметр сопла: 0,23 – 0,50 мм Давление: 60 - 180 бар Выпаривание между слоями: 0 - 5 мин./20°C
	Сухое шлифование:	через 3-4 ч / 20 ° C
	Срок хранения:	2 года

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

2К материалы реагируют на влагу, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работы относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!

Крышку упаковки с отвердителем следует плотно закрывать после каждого использования, так как продукт вступает в реакцию с влажностью воздуха, что может вызвать дефект продукта. Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий. Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.