

GRAVIHEL ARMOR SKIN MIX МАТОВЫЙ

- Двухкомпонентное однослойное структурное покрытие с высокой атмосферостойкостью, химической, механической и УФ-стойкостью.
- Используется для защиты строительной и сельскохозяйственной техники, подвижного состава, различных стальных конструкций, фотоэлектрических и легких коммерческих автомобилей (фургонов, грузовиков, автодомов) и для промышленной окраски, где требуется высокая механическая, химическая и атмосферостойкость.
- Для создания специальных эффектов к любому оттенку можно добавить 10–20% любой пасты GRAVIHEL Silver (21, 22 или 23). Чтобы эффект был более заметным, мы рекомендуем использовать GRAVIHEL 22 грубое серебро или GRAVIHEL 23 экстра грубое серебро.
- Соответствует VOC

ТИП ПОДЛОЖКИ	ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ		
	 P220 – P280	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	
	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 P220 – P280	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство
	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 P220 – P280	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство
 wood ДРЕВЕСИНА	GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРАЙМЕР ДЛЯ ДЕРЕВА 60	 P360 – P600	Без пыли
 СТЕКЛО	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство		
 ПЛАСТИК	 GRAVIHEL IND очиститель пластика	 P500 – P800	 GRAVIHEL IND очиститель пластика

Тип: Акрил
Блеск: МАТОВЫЙ
Вязкость при поставке: Тиксотропная
DIN 53211 Ф4 / 20°C

Плотность компонента А: 1,301 – 1,430 кг/л

Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:

По объему: 63%

По весу: 75%

VOC: 2004/42/IB(e)(840)450

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II В (е)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 450 г/л.

ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.


Теоретический расход: 3,5 м²/л


Термостойкость: Кратковременно: до 140 ° C

(сухая температура) Длительно: до 80 ° C

Температура обработки: от + 10 ° C до макс. + 40 ° C, макс. влажность 75%

Цвет: По карте RAL

	Объемное соотношение смешивания:	5 : 1 GRAVINEL ОТВЕРДИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ БИНДЕРОВ
	Весовое соотношение смешивания:	6 : 1 GRAVINEL ОТВЕРДИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ БИНДЕРОВ
	Жизнеспособность смеси при 20 °:	4 ч
	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 / 20°C	Тиксотропная
	Нанесение с UBS:	ГРУБАЯ ТЕКСТУРА: Разбавитель не нужен Давление: 2 – 3 бар 2 и более слоев Расстояние до детали: 30 – 50 см Выпаривание между слоями: 10 мин./20°C 

		ГРУБАЯ ТЕКСТУРА - БОЛЬШЕ (АПЕЛЬСИНОВАЯ КОРКА): Разбавитель не нужен. Давление: 3 - 5 бар 1 и более слоев (150 – 200 мкм) Расстояние до детали: 20 – 30 см Выпаривание между слоями: 20 - 30 мин./20°C 
	Нанесение:	ТОНКАЯ ТЕКСТУРА: добавить 5 - 10% GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ ESS Сопло: 1,6 – 1,8 мм RP Давление: 1,5 – 2 бар 2 и более слоев Расстояние до детали: 25 – 30 см Выпаривание между слоями: 10 мин./20°C  СТАНДАРТНАЯ ТЕКСТУРА (МАЛЕНЬКАЯ АПЕЛЬСИНОВА КОРКА): добавить 5 - 10% GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ ESS Сопло: 1,6 – 1,8 мм RP Давление: 2 бар 2 и более слоев Расстояние до детали: 15 - 20 см Выпаривание между слоями: 15 мин./20°C 

	Время сушки:	Температура окрашиваемой поверхности: 20°C 60°C		
		Сухое на пыль:	30 мин	-
		Сухое на ощупь:	5 - 6 ч	-
		Высыхание до монтажной прочности:	8 - 10 ч	30 мин. + 1 ч /20°C
		Полное высыхание:	24 ч	30 мин. + 3 ч /20°C
	Время ИК- Сушки (коротковолновое излучение):	8 – 12 мин Расстояние до детали: 70 - 80 см		
	Срок хранения:	2 года		

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

2К материалы реагируют на влагу, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работы относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!

Крышку упаковки с отвердителем следует плотно закрывать после каждого использования, так как продукт вступает в реакцию с влажностью воздуха, что может вызвать дефект продукта.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.