

GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БИНДЕР 430 СТРУКТУРНЫЙ MIX

- Двухкомпонентное однослойное структурное покрытие с высокой атмосферостойкостью, химической, механической и УФ-стойкостью.
- Используется для защиты строительной и сельскохозяйственной техники, подвижного состава, различных стальных конструкций, фотоэлектрических и легких коммерческих автомобилей (фургонов, грузовиков, автодомов) и для промышленной окраски, где требуется высокая механическая, химическая и атмосферостойкость.
- Для создания специальных эффектов к любому оттенку можно добавить 10–20% любой пасты GRAVIHEL Silver (21, 22 или 23). Чтобы эффект был более заметным, мы рекомендуем использовать GRAVIHEL 22 грубое серебро или GRAVIHEL 23 экстра грубое серебро.
- Соответствует VOC

ТИП ПОДЛОЖКИ	ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ		
	 P220 – P280	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	
	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 P220 – P280	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство
	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 P220 – P280	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство
 wood ДРЕВЕСИНА	GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРАЙМЕР ДЛЯ ДЕРЕВА 60	 P360 – P600	Без пыли
 СТЕКЛО	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство		
 ПЛАСТИК	 GRAVIHEL IND очиститель пластика	 P500 – P800	 GRAVIHEL IND очиститель пластика

Тип: Акрил

Блеск: ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ

Вязкость при поставке: Тиксотропная

DIN 53211 Ф4 / 20°C

Плотность компонента А: 1,4 – 1,5 кг/л

Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:

По объему: 60%

По весу: 73%

VOC: 2004/42/IB(e)(840)500

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II В (е)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 500 г/л.

ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

Теоретический расход: 5 – 7,5 м²/л

Термостойкость: Кратковременно: до 140 °С

(сухая температура) Длительно: до 80 °С

Температура обработки: от + 10 °С до макс. + 40 °С, макс. влажность 75%

Цвет: По карте RAL

	Объемное соотношение смешивания:	5:1 + 5% GRAVIHEL ОТВЕРДИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ БИНДЕРОВ GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ ВИНИЛ-АКРИЛОВОГО БИНДЕРА ESS															
	Весовое соотношение смешивания:	6:1 + 5% GRAVIHEL ОТВЕРДИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ БИНДЕРОВ GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ ВИНИЛ-АКРИЛОВОГО БИНДЕРА ESS															
	Жизнеспособность смеси при 20 °:	4 ч															
	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 / 20°C	Тиксотропная															
	Нанесение:	1,5 – 1,8 мм 2 – 3 бар															
	Количество слоёв: Толщина плёнки:	2 100 мкм															
	Выпаривание:	15 мин./20°C между слоями															
	Время сушки:	<table> <tr> <td>Температура окрашиваемой поверхности:</td> <td>20°C</td> <td>60°C</td> </tr> <tr> <td>Сухое на пыль:</td> <td>30 мин</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Сухое на ощупь:</td> <td>5 - 6 ч</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Высыхание до монтажной прочности:</td> <td>8 - 10 ч</td> <td>30 мин. + 1 ч /20°C</td> </tr> <tr> <td>Полное высыхание:</td> <td>24 ч</td> <td>30 мин. + 3 ч /20°C</td> </tr> </table>	Температура окрашиваемой поверхности:	20°C	60°C	Сухое на пыль:	30 мин	-	Сухое на ощупь:	5 - 6 ч	-	Высыхание до монтажной прочности:	8 - 10 ч	30 мин. + 1 ч /20°C	Полное высыхание:	24 ч	30 мин. + 3 ч /20°C
Температура окрашиваемой поверхности:	20°C	60°C															
Сухое на пыль:	30 мин	-															
Сухое на ощупь:	5 - 6 ч	-															
Высыхание до монтажной прочности:	8 - 10 ч	30 мин. + 1 ч /20°C															
Полное высыхание:	24 ч	30 мин. + 3 ч /20°C															

	Нанесение с Airmix:	0 - 5% GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ ВИНИЛ-АКРИЛОВОГО БИНДЕРА ESS Диаметр сопла: 0,33 – 0,50 мм Давление: 150 бар Выпаривание между слоями: 5 - 10 мин./20°C
	Время ИК- Сушки (коротковолновое излучение):	8 – 12 мин Расстояние до детали: 70 - 80 см
	Срок хранения:	2 года

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

2K материалы реагируют на влагу, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работы относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!

Крышку упаковки с отвердителем следует плотно закрывать после каждого использования, так как продукт вступает в реакцию с влажностью воздуха, что может вызвать дефект продукта.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.