

Техническая информация (08/21)

GRAVIHEL НИТРО БИНДЕР 101

- Однокомпонентное финишное покрытие на основе нитроцеллюлозного связующего
- Чрезвычайно быстрое высыхание
- Используется в качестве верхнего покрытия в системе защиты металлических и деревянных поверхностей.
- **ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ!**

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ	GRAVIHEL 1K ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ QDRY	
	 P360 – P600	GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРАЙМЕР ДЛЯ ДЕРЕВА 60
	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 P360 – P600
		Без пыли

Тип: Нитроцеллюлоза
Блеск: 101 – 004 ГЛЯНЦЕВЫЙ
Вязкость при поставке: Тиксотропная
 DIN 53211 Ф4 / 20°C
Плотность компонента А: 1,001 – 1,094 кг/л
Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:
 По объему: 24%
 По весу: 55%
VOC: VOC готовые к использованию (г/л)= макс.710
Теоретический расход: 5 - 6 м²/л
Термостойкость: Кратковременно: до 140 °C
 (сухая температура) Длительно: до 80 °C
Температура обработки: от + 5 °C до макс. + 40 °C, макс. влажность 85%
Цвет: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 / 20°C	15 сек. GRAVHEL НИТРО РАЗБАВИТЕЛЬ (50%)															
	Нанесение:	1,3 мм 2 – 3 бар															
	Количество слоёв: Толщина плёнки:	1,5 40 мкм															
	Выпаривание:	2 мин./20°C между слоями															
	Время сушки:	<table border="0"> <tr> <td>Температура окрашиваемой поверхности:</td> <td>20°C</td> <td>60°C</td> </tr> <tr> <td>Сухое на пыль:</td> <td>3 мин.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Сухое на ощупь:</td> <td>10 мин.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Высыхание до монтажной прочности:</td> <td>60 мин.</td> <td>20 мин. + 15 мин./20°C</td> </tr> <tr> <td>Полное высыхание:</td> <td>80 мин.</td> <td>20 мин. + 15 мин. /20°C</td> </tr> </table>	Температура окрашиваемой поверхности:	20°C	60°C	Сухое на пыль:	3 мин.	-	Сухое на ощупь:	10 мин.	-	Высыхание до монтажной прочности:	60 мин.	20 мин. + 15 мин./20°C	Полное высыхание:	80 мин.	20 мин. + 15 мин. /20°C
Температура окрашиваемой поверхности:	20°C	60°C															
Сухое на пыль:	3 мин.	-															
Сухое на ощупь:	10 мин.	-															
Высыхание до монтажной прочности:	60 мин.	20 мин. + 15 мин./20°C															
Полное высыхание:	80 мин.	20 мин. + 15 мин. /20°C															
	Нанесение с Airmix:	15 - 20% GRAVHEL НИТРО РАЗБАВИТЕЛЬ Диаметр сопла: 0,23 – 0,33 мм Давление: 60 - 150 бар Выпаривание между слоями: 5 мин./20°C															
		GRAVHEL НИТРО БИНДЕР 101 - 004 ГЛЯНЦЕВЫЙ + GHEL МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА ДЛЯ 1К АЛКИДНОГО БИНДЕРА Блеск – увидеть TDS для GraviHEL 1K matting agent															
	Срок хранения:	4 года															

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.