

Техническая информация (08/21)

GRAVIHEL АЛКИДНЫЙ БИНДЕР 201

- Однокомпонентное финишное покрытие на основе алкидного связующего.
- Используется в качестве верхнего покрытия в системе защиты сельскохозяйственной и строительной техники, подвижного состава и для промышленных покрытий других стальных поверхностей, требующих быстрой сушки.
- Заполнение аэрозольных баллонов (полупродукт, артикул: 302209)
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ!

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ	GRAVIHEL АЛКИДНЫЙ ГРУНТ	
		P360 – P600
		GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство

Тип: АЛКИДНЫЙ
Блеск: 201 – 004 ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ
Вязкость при поставке: 145 - 150 сек.
 DIN 53211 Ф4 / 20°C
Плотность компонента А: 1,087 – 1,193 кг/л
Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:
 По объему: 26%
 По весу: 59%
VOC: VOC готовые к использованию (г/л)= макс.620
Теоретический расход: 6 - 7 м²/л
Термостойкость: Кратковременно: до 140 ° C
(сухая температура) Длительно: до 80 ° C
Температура обработки: от + 5 ° C до макс. + 40 ° C, макс. влажность 85%
Цвет: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 / 20°C	40 - 42 сек. GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ АЛКИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ или GRAVIHEL УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ (20%)															
	Нанесение:	1,3 мм 2 – 3 бар															
	Количество слоёв: Толщина плёнки:	2 40 мкм															
	Выпаривание:	5 - 10 мин./20°C между слоями															
	Время сушки:	<table> <tr> <td>Температура окрашиваемой поверхности:</td> <td>20°C</td> <td>60°C</td> </tr> <tr> <td>Сухое на пыль:</td> <td>10 мин.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Сухое на ощупь:</td> <td>2 ч</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Высыхание до монтажной прочности:</td> <td>10 - 12 ч</td> <td>30 мин. + 15 мин./20°C</td> </tr> <tr> <td>Полное высыхание:</td> <td>24 ч</td> <td>30 мин. + 15 мин./20°C</td> </tr> </table>	Температура окрашиваемой поверхности:	20°C	60°C	Сухое на пыль:	10 мин.	-	Сухое на ощупь:	2 ч	-	Высыхание до монтажной прочности:	10 - 12 ч	30 мин. + 15 мин./20°C	Полное высыхание:	24 ч	30 мин. + 15 мин./20°C
Температура окрашиваемой поверхности:	20°C	60°C															
Сухое на пыль:	10 мин.	-															
Сухое на ощупь:	2 ч	-															
Высыхание до монтажной прочности:	10 - 12 ч	30 мин. + 15 мин./20°C															
Полное высыхание:	24 ч	30 мин. + 15 мин./20°C															
	Нанесение с Airmix:	0 - 10% GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ АЛКИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ или GRAVIHEL УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ Диаметр сопла: 0,23 – 0,33 мм Давление: 60 - 150 бар Выпаривание между слоями: 10 мин./20°C															
		GRAVIHEL АЛКИДНЫЙ БИНДЕР 201 ГЛЯНЦЕВЫЙ + GRAVIHEL МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА для 1К АЛКИДНОГО БИНДЕРА Блеск – увидеть TDS для GRAVIHEL МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА для 1К АЛКИДНОГО БИНДЕРА															
	Срок хранения:	4 года															

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.