

Техническая информация (08/21)

GRAVIHEL АЛКИДНЫЙ БИНДЕР 203

- Однокомпонентное однослойное покрытие на основе алкидного связующего
- Высокий блеск
- Используется в качестве финального покрытия в системе защиты сельскохозяйственной и строительной техники, подвижного состава и для промышленной окраски других стальных поверхностей, требующей быстрой сушки.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ!

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ	GRAVIHEL АЛКИДНЫЙ ГРУНТ	
		P360 – P600
		GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство

Тип: АЛКИДНЫЙ
Блеск: 203 – 005 ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ
Вязкость при поставке: 110 - 112 сек.
 DIN 53211 Ф4 / 20°C
Плотность компонента А: 0,910 – 0,912 кг/л
Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:
 По объему: 35%
 По весу: 46%
VOC: VOC готовые к использованию (г/л)= макс.600
Теоретический расход: 0,14 л/м²
Термостойкость: Кратковременно: до 140 ° C
(сухая температура) Длительно: до 80 ° C
 Температура обработки: от + 5 ° C до макс. + 40 ° C, макс. влажность 85%
Цвет: GRAVIHEL COLOR TOOLS

		GRAVIHEL СИККАТИВ 5% от конечного количества эмали
	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 / 20°C	28 - 34 сек. GRAVIHEL УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ (15 – 20%)
	Нанесение:	1,3 мм 2 – 3 бар
	Количество слоёв: Толщина плёнки:	2 50 - 60 мкм
	Выпаривание:	10 мин./20°C между слоями
	Время сушки:	Температура окрашиваемой поверхности: 20°C 60°C Сухое на пыль: 8 мин. - Сухое на ошупь: 50 мин. - Высыхание до монтажной прочности: 5 ч 30 мин. Полное высыхание: 24 ч 30 мин.+ 15 мин./20°C
	Нанесение с Airmix:	5 - 10% GRAVIHEL УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ Диаметр сопла: 0,18 – 0,23 мм Давление: 60 - 150 бар Выпаривание между слоями: 10 мин./20°C
	Срок хранения:	2 года

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.