

GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БИНДЕР 401

- Двухкомпонентное финишное покрытие на основе акрилового изоцианата с соотношением 2:1
- Глянцевый
- Высококачественное финишное покрытие с высокой атмосферной, механической, химической и УФ защитой, подходит для самых сложных условий эксплуатации.
- Используется как финишное покрытие для окраски грузовых автомобилей.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ!

	GRAVIHEL ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ	GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ	
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ	 P360 – P600	 P360 – P600	GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРАЙМЕР ДЛЯ ДЕРЕВА 60
	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 P360 – P600
			Без пыли

Тип: Акрил
Блеск: 401 – 005 ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ
Вязкость при поставке: 140 - 150 сек.
 DIN 53211 Ф4 / 20°C
Плотность компонента А: 1,0 – 1,084 кг/л
Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:
 По объему: 50%
 По весу: 70%
VOC: VOC готовые к использованию (г/л)= макс.560
Теоретический расход: 9 - 10 м²/л
Термостойкость: Кратковременно: до 140 ° C
 (сухая температура) Длительно: до 80 ° C
Температура обработки: от + 10 ° C до макс. + 40 ° C, макс. влажность 75%
Цвет: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Объемное соотношение смешивания:	 2 : 1 + 0 - 5% GRAVIHEL ОТВЕРДИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВЫХ БИНДЕРОВ МЕДЛЕННЫЙ GRAVIHEL 2К ПОЛИУРЕТАНОВОГО БИНДЕРА МЕДЛЕННЫЙ  2 : 1 + 0 - 5% GRAVIHEL ОТВЕРДИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВЫХ БИНДЕРОВ EXTRA GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВОГО БИНДЕРА  2 : 1 + 0 - 5% GRAVIHEL ОТВЕРДИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВЫХ БИНДЕРОВ БЫСТРЫЙ GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВОГО БИНДЕРА БЫСТРЫЙ
	Жизнеспособность смеси при 20 °:	2 ч
	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 / 20°C	18 - 20 сек.
	Нанесение:	1,3 мм 2 – 3 бар
	Количество слоёв: Толщина плёнки:	2 - 3 50 - 60 мкм
	Выпаривание:	10 мин./20°C между слоями
	Время сушки:	Температура окрашиваемой поверхности: 20°C 60°C Сухое на пыль: 30 мин. - Сухое на ощупь: 2,5 ч - Высыхание до монтажной прочности: 8 - 10 ч 30 мин. + 20 мин./20°C Полное высыхание: 10 - 12 ч 30 мин. + 30 мин./20°C
	Нанесение с Airmix:	0 - 5% GRAVIHEL 2К ПОЛИУРЕТАНОВОГО БИНДЕРА МЕДЛЕННЫЙ Диаметр сопла: 0,18 – 0,23 мм Давление: 100 бар Выпаривание между слоями: 10 мин./20°C
	Время ИК- Сушки (коротковолновое излучение):	8 – 12 мин Расстояние до детали: 70 - 80 см
	Срок хранения:	4 года

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

2K материалы реагируют на влагу, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работы относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!

Крышку упаковки с отвердителем следует плотно закрывать после каждого использования, так как продукт вступает в реакцию с влажностью воздуха, что может вызвать дефект продукта.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.