

GRAVIHEL АКРИЛОВЫЙ БИНДЕР 350

- Хорошая стойкость к суровым условиям воздействия
- Прямая адгезия к строительному пластику (окна, двери), алюминию.
- Лучшие механические свойства в сравнении с алкидом, более высокая степень твердости.
- Высокая ударопрочность
- Заполнение аэрозольных баллонов (полупродукт, артикул: 302209)
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ!

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ			СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАСТИК
	 P220 – P280	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 GRAVIHEL Чистящее средство для пластмассы
	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 P220 – P280	
	GRAVIHEL АЛКИДНЫЙ ГРУНТ 20	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	
	GRAVIHEL ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 50		

Тип: Акрил
Блеск: 350 – 005 HIGH GLOSS
Вязкость при поставке: тиксотропная
Плотность компонента А: 1,130 - 1,170 кг/л
Концентрация сухого вещества при поставке:
 По объему: 35%
 По весу: 50%
VOC: VOC готовые к использованию (г/л)= макс..550
Теоретический расход: 5 - 6 м²/л
Термостойкость: Кратковременно: до 140 ° C
 (сухая температура) Длительно: до 80 ° C
Температура обработки: от + 5 ° C до макс. + 40 ° C, макс. влажность 85%
Цвет: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 / 20°C	33 - 37 сек. 15% GRAVIHEL УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ															
	Нанесение:	1,3 мм 2 – 3 бар															
	Количество слоёв: Толщина плёнки:	2 60 мкм															
	Выпаривание:	5 мин./20°C между слоями															
	Время сушки:	<table> <tr> <td>Температура окрашиваемой поверхности:</td> <td>20°C</td> <td>60°C</td> </tr> <tr> <td>Сухое на пыль:</td> <td>2 мин.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Сухое на ощупь:</td> <td>20 мин.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Высыхание до монтажной прочности:</td> <td>4 ч</td> <td>30 мин. + 20 мин./20°C</td> </tr> <tr> <td>Полное высыхание:</td> <td>5 ч</td> <td>30 мин. + 20 мин./20°C</td> </tr> </table>	Температура окрашиваемой поверхности:	20°C	60°C	Сухое на пыль:	2 мин.	-	Сухое на ощупь:	20 мин.	-	Высыхание до монтажной прочности:	4 ч	30 мин. + 20 мин./20°C	Полное высыхание:	5 ч	30 мин. + 20 мин./20°C
Температура окрашиваемой поверхности:	20°C	60°C															
Сухое на пыль:	2 мин.	-															
Сухое на ощупь:	20 мин.	-															
Высыхание до монтажной прочности:	4 ч	30 мин. + 20 мин./20°C															
Полное высыхание:	5 ч	30 мин. + 20 мин./20°C															
	Нанесение с Airmix:	0 - 10% GRAVIHEL УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ Диаметр сопла: 0,18 – 0,23 мм Давление: 60 - 150 бар Выпаривание между слоями: 5 мин./20°C															
	Срок хранения:	3 года															

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.