


Техническая информация (08/21)

GRAVIHEL ОДНОСЛОЙНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БИНДЕР 800 DTG

- Двухкомпонентное однослойное покрытие, для непосредственного нанесения на стеклянную поверхность.
- Предназначен для различных применений, когда необходимо окрасить заднюю сторону стеклянной поверхности: Стекланные поверхности кухонь и ванных комнат, стекла и перегородки.
- Покрытие может быть выполнено в самых разных оттенках, как монохромных так и с различными эффектами.
- Соответствует VOC

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ	
	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство

Тип: Акрил
Блеск: 800 – 001 ГЛУБОКО МАТОВЫЙ
Вязкость при поставке: Тиксотропная
DIN 53211 Ф4 / 20°C

Плотность компонента А: 1,4 – 1,565 кг/л

Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:

По объему: 45%

По весу: 76%

VOC: 2004/42/II B(e)(840)550

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II B (e)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 550 г/л.

ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

Теоретический расход: 4 - 5 м²/л

Термостойкость: Кратковременно: до 140 ° C

(сухая температура) Длительно: до 80 ° C

Температура обработки: от + 10 ° C до макс. + 40 ° C, макс. влажность 75%

Цвет: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Объемное соотношение смешивания:	4:1 + 25% GRAVINEL ОТВЕРДИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ БИНДЕРОВ GRAVINEL РАЗБАВИТЕЛЬ ВИНИЛ-АКРИЛОВОГО БИНДЕРА ESS															
	Жизнеспособность смеси при 20 °:	4 ч															
	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 / 20°C	35 - 40 сек.															
	Нанесение:	1,3 – 1,7 мм 2 – 3 бар															
	Количество слоёв: Толщина плёнки:	2 60 - 70 мкм															
	Выпаривание:	10 мин./20°C между слоями															
	Время сушки:	<table border="0"> <tr> <td>Температура окрашиваемой поверхности:</td> <td>20°C</td> <td>60°C</td> </tr> <tr> <td>Сухое на пыль:</td> <td>1 ч</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Сухое на ощупь:</td> <td>5 ч</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Высыхание до монтажной прочности:</td> <td>8 - 10 ч</td> <td>30 мин. + 20 мин./20°C</td> </tr> <tr> <td>Полное высыхание:</td> <td>24 ч</td> <td>30 мин. + 1 ч /20°C</td> </tr> </table>	Температура окрашиваемой поверхности:	20°C	60°C	Сухое на пыль:	1 ч	-	Сухое на ощупь:	5 ч	-	Высыхание до монтажной прочности:	8 - 10 ч	30 мин. + 20 мин./20°C	Полное высыхание:	24 ч	30 мин. + 1 ч /20°C
Температура окрашиваемой поверхности:	20°C	60°C															
Сухое на пыль:	1 ч	-															
Сухое на ощупь:	5 ч	-															
Высыхание до монтажной прочности:	8 - 10 ч	30 мин. + 20 мин./20°C															
Полное высыхание:	24 ч	30 мин. + 1 ч /20°C															
	Нанесение с Airmix:	10 - 15% GRAVINEL РАЗБАВИТЕЛЬ ВИНИЛ-АКРИЛОВОГО БИНДЕРА ESS Диаметр сопла: 0,18 – 0,23 мм Давление: 60 - 150 бар Выпаривание между слоями: 10 мин./20°C															
	Время ИК- Сушки (коротковолновое излучение):	8 – 12 мин Расстояние до детали: 70 - 80 см															
	Кисть:	Разбавление: не требуется															
	Срок хранения:	2 года															

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

2К материалы реагируют на влагу, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работы относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!

Крышку упаковки с отвердителем следует плотно закрывать после каждого использования, так как продукт вступает в реакцию с влажностью воздуха, что может вызвать дефект продукта.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.