

GRAVIHEL BASECOAT 701

- В системе с GRAVIHEL 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК ANTI SCRATCH, GRAVIHEL BASECOAT используется для самых сложных условий воздействия, с высокой атмосферной, механической, химической и УФ-защитой.
- Оттенок и яркость металлического эффекта сильно зависят от метода нанесения под давлением. Таким образом, очень важны расстояние и способ направления краскопульта, размер сопла, настройка таких параметров, как расход краски, давление, рабочая вязкость и т.д.
- Если выбранный оттенок содержит пигмент GRAVIHEL FLUORESCENT PP, его необходимо наносить в три слоя:
 Слой 1.: GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ или ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ RAL (75:25 - GHSL 01) или любой другой 2-компонентный грунт из программы HELIOS REFINISH (белый); DFT = 60 мкм
 Слой 2: GRAVIHEL BASECOAT 701 - 001 глубокий матовый (80:20) 4 слоя (деаэрация между слоями до матирования, деаэрация перед нанесением бесцветного лака = 20 минут), ТСП = 60 мкм.
 Слой 3: GRAVIHEL 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК ANTI SCRATCH против царапин (очень важно наносить бесцветный лак в 4 слоя = минимальная толщина сухой пленки = 100 мкм, поскольку флуоресцентные пигменты очень плохо устойчивы к ультрафиолетовому излучению).
- Заполнение аэрозольных баллонов (полупродукт, артикул: 302209)
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ!

	GRAVIHEL ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ (Сушка 24 часа)	GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ	 ДРЕВЕСИНА
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ	 P360 – P600	 P360 – P600	GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРАЙМЕР ДЛЯ ДЕРЕВА
	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 P360 – P600
			Без пыли

Тип: Акрил
Блеск: 701 – 001 ГЛУБОКО МАТОВЫЙ
Вязкость при поставке: Тиксотропная
 DIN 53211 Ф4 / 20°C
Плотность компонента А: 0,94 – 0,99 кг/л
Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:
 По объему: 18%
 По весу: 41%
VOC: VOC готовые к использованию (г/л) = макс.770
Теоретический расход: 9 - 10 м²/л
Термостойкость: Кратковременно: до 140 °C
(сухая температура) Длительно: до 80 °C
 Температура обработки: от + 5 °C до макс. + 40 °C, макс. влажность 85%
Цвет: GRAVIHEL COLOR BOX METALLIC

	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 / 20°C	20 - 22 сек. GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ БАЗЫ (50 – 60%)
	Нанесение:	1,3 мм 2 – 3 бар
	Количество слоёв: Толщина плёнки:	2 15 - 25 мкм
	Выпаривание:	10 мин./20°C между слоями
	Время сушки при 20°C: Время сушки при 60°C:	Сухое на пыль = 20 мин. Сухое на ошупь = 2 ч 30 мин.
	Дальнейшая обработка:	GRAVIHEL 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК ANTI SCRATCH
	Срок хранения:	2 года

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-



либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.