

GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 6:1 БИНДЕР 404

- Двухкомпонентное финишное покрытие на основе акрилового изоцианата с соотношением компонентов 6:1
- Полуглянцев / Глянцев
- Высококачественное финишное покрытие с высокой:
 - атмосферной
 - механической
 - химической
 - УФ защитой,
- Подходит для самых сложных условий использования.
- В комбинации с подходящей грунтовкой подходит для использования в агрессивной промышленной среде.
- Может наноситься непосредственно на оцинкованный лист без грунтовки тем не менее, рекомендовано проверить предварительный тест на адгезию из-за различных свойств цинка.
- Соответствует VOC

	GRAVIHEL ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ	GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ		
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ	 P360 – P600	 P360 – P600	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРАЙМЕР ДЛЯ ДЕРЕВА
	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 P220 – P280	 P360 – P600
			 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	Без пыли

Тип: Акрил
 Блеск: 404 – 003 ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ
 404 – 005 ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ
 Вязкость при поставке: Тиксотропная
 DIN 53211 Ф4 / 20°C

Плотность компонента А: 1,213 – 1,36 кг/л

Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:

По объему: 31%

По весу: 83 %

VOC: 404 – 003

2004/42/IIВ(е)(840)600

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II В (е)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 600 г/л.

ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

404 – 005

VOC готовые к использованию (г/л)= макс.560

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ!

Теоретический расход: 5 - 6 м²/л

Термостойкость: Кратковременно: до 140 ° C

(сухая температура) Длительно: до 80 ° C

Температура обработки: от + 10 ° C до макс. + 40 ° C, макс. влажность 75%

Цвет: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Объемное соотношение смешивания:	6:1 + 20 - 25% GRAVIHEL ОТВЕРДИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВЫХ БИНДЕРОВ МЕДЛЕННЫЙ GRAVIHEL 2К ПОЛИУРЕТАНОВОГО БИНДЕРА МЕДЛЕННЫЙ 6:1 + 20 - 25% GRAVIHEL ОТВЕРДИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВЫХ БИНДЕРОВ GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВОГО БИНДЕРА 6:1 + 20 - 25% GRAVIHEL ОТВЕРДИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВЫХ БИНДЕРОВ БЫСТРЫЙ GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВОГО БИНДЕРА БЫСТРЫЙ
	Жизнеспособность смеси при 20 °:	5 ч
	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 / 20°C	27 - 31 сек.
	Нанесение:	1,3 мм 2 – 3 бар
	Количество слоёв: Толщина плёнки:	2 60 мкм
	Выпаривание:	10 мин./20°C между слоями

	Время сушки:	Температура окрашиваемой поверхности: 20°C 60°C Сухое на пыль: 30 мин. - Сухое на ощупь: 2 ч - Высыхание до монтажной прочности: 8 - 10 ч 30 мин. + 20 мин./20°C Полное высыхание: 10 - 12 ч 30 мин. + 30 мин./20°C
	Нанесение с Airmix:	0 - 5% GRAVIEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВОГО БИНДЕРА БЫСТРЫЙ Диаметр сопла: 0,23 – 0,33 мм Давление: 90 - 150 бар Выпаривание между слоями: 10 мин./20°C
	Время ИК-Сушки (коротковолновое излучение):	8 – 12 мин Расстояние до детали: 70 - 80 см
	Кисть:	Разбавление: не требуется
	Срок хранения:	4 года

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

2К материалы реагируют на влагу, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работы относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!

Крышку упаковки с отвердителем следует плотно закрывать после каждого использования, так как продукт вступает в реакцию с влажностью воздуха, что может вызвать дефект продукта.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.