

Техническая информация (08/21)

GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БИНДЕР 600

- Высококачественное двухкомпонентное финишное покрытие для защиты фанерной и массивной мебели.
- Можно наносить чистое связующее непосредственно на фанерную и массивную мебель (3 слоя). В этом случае Праймер вам не понадобится.
- Соответствует VOC

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ	GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРАЙМЕР ДЛЯ ДЕРЕВА
	 P360 – P600
	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство

Тип: Акрил
Блеск: 600 – 001 ГЛУБОКО МАТОВЫЙ
600 – 002 ПОЛУМАТОВЫЙ
600 – 003 ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ

Вязкость при поставке: 70 – 80 сек.

DIN 53211 Ф4 / 20°C

Плотность компонента А: 0,95 – 0,97 кг/л

Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:

По объему: 27%

По весу: 30 - 34%

VOC: 2004/42/IB(e)(840)750

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II В (е)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 750 г/л.

ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

Теоретический расход: 5 - 6 м²/л

Термостойкость: Кратковременно: до 140 ° C

(сухая температура) Длительно: до 80 ° C

Температура обработки: от + 10 ° C до макс. + 40 ° C, макс. влажность 75%

Цвет: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Объемное соотношение смешивания:	10:1 + 30% GRAVIHEL ОТВЕРДИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВЫХ БИНДЕРОВ EXTRA GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2К МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДЕРЕВА																																									
	Жизнеспособность смеси при 20 °:	6 ч																																									
	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 / 20°C	21 - 25 сек. (в зависимости от блеска)																																									
	Нанесение:	1,8 мм 2 – 3 бар																																									
	Количество слоёв: Толщина плёнки:	1 - 2 100 мкм																																									
	Выпаривание:	7 - 8 мин./20°C между слоями																																									
	Время сушки:	<table><tr><td rowspan="2">Температура окрашиваемой Поверхности</td><td>20°C</td><td>60°C</td><td>20°C</td><td>60°C</td><td>20°C</td><td>60°C</td></tr><tr><td colspan="2">600 – 001</td><td colspan="2">600 - 002</td><td colspan="2">600 - 003</td></tr><tr><td>Сухое на пыль:</td><td>15 мин.</td><td>-</td><td>15 мин.</td><td>-</td><td>15 мин.</td><td>-</td></tr><tr><td>Сухое на ошупь:</td><td>20 мин.</td><td>-</td><td>25 мин.</td><td>-</td><td>35 мин.</td><td>-</td></tr><tr><td>Высыхание до монтажной Прочности:</td><td>2 ч</td><td>30 мин.</td><td>2,5 ч</td><td>30 мин.</td><td>3 ч</td><td>30 мин.</td></tr><tr><td>Полное высыхание:</td><td>4 ч</td><td>30 мин.</td><td>4 ч</td><td>30 мин.</td><td>4 ч</td><td>30 мин.</td></tr></table>	Температура окрашиваемой Поверхности	20°C	60°C	20°C	60°C	20°C	60°C	600 – 001		600 - 002		600 - 003		Сухое на пыль:	15 мин.	-	15 мин.	-	15 мин.	-	Сухое на ошупь:	20 мин.	-	25 мин.	-	35 мин.	-	Высыхание до монтажной Прочности:	2 ч	30 мин.	2,5 ч	30 мин.	3 ч	30 мин.	Полное высыхание:	4 ч	30 мин.	4 ч	30 мин.	4 ч	30 мин.
Температура окрашиваемой Поверхности	20°C	60°C		20°C	60°C	20°C	60°C																																				
	600 – 001		600 - 002		600 - 003																																						
Сухое на пыль:	15 мин.	-	15 мин.	-	15 мин.	-																																					
Сухое на ошупь:	20 мин.	-	25 мин.	-	35 мин.	-																																					
Высыхание до монтажной Прочности:	2 ч	30 мин.	2,5 ч	30 мин.	3 ч	30 мин.																																					
Полное высыхание:	4 ч	30 мин.	4 ч	30 мин.	4 ч	30 мин.																																					
	Нанесение с Airmix:	0 - 10% GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2К МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДЕРЕВА Диаметр сопла: 0,18 – 0,23 мм Давление: 80 - 150 бар Выпаривание между слоями: 8 - 10 мин./20°C																																									
	Срок хранения:	2 года																																									

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

2К материалы реагируют на влагу, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работы относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!

Крышку упаковки с отвердителем следует плотно закрывать после каждого использования, так как продукт вступает в реакцию с влажностью воздуха, что может вызвать дефект продукта.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает



соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.