

GRAVIHEL VINYL ACRYLIC TOPCOAT 301

- Buenas resistencia para las condiciones de exposición más exigentes,
- Adhesión directa sobre galvanizado, plástico de construcción (ventanas, puertas) aluminio,
- Mejores propiedades mecánicas en comparación con las alquídicas, mayor nivel de endurecimiento.
- Buenas resistencia al impacto de rocas.
- Cumple la normativa VOC

				PLASTICO DE CONSTRUCCION
PREPARACIÓN DEL SUSTRATO	 P220 – P280	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Cleaner for plastics
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P220 – P280	 P220 – P280	
	GRAVIHEL ALKYD PRIMER 20	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	
	GRAVIHEL EPOXY PRIMER 50			

Tipo: Vinilo - acrílico
Aspecto: 301 – 002 SEMI MATT / SATIN
 301 – 003 SEMI GLOSS

Viscosidad en el suministro: Tixotrópico

DIN 53211 Φ4 / 20°C

Densidad de la componente A: 1,065 – 1,166 kg/l

Sólidos A+B en el producto suministrado:

En términos de volumen: 33%

En términos de peso: 53%

VOC: **301 - 002**
2004/42/II B(e)(840)800
Valor límite UE VOC para este tipo de producto (categoría II B (e)) en el formulario, que está listo para aplicar es de 840 g/l. VOC de este producto, preparado para su uso es 800 g/l.

301 - 003
2004/42/II B(e)(840)750
Valor límite UE VOC para este tipo de producto (categoría II B (e)) en el formulario, que está listo para aplicar es de 840 g/l. VOC de este producto, preparado para su uso es 750 g/l.

TAMBIÉN SE UTILIZA PARA RENOVAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES!

Ratio teórica de difusión: 5 - 6 m² /lit.

Temperatura seca: A corto plazo: hasta 100°C
A largo plazo: hasta 80°C

Temperatura de procesamiento: +5°C hasta máx. +40°C, máx. Humedad 85%

Color: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Viscosidad (RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C	25 - 27 segundos 301 - 002 30 - 35% GRAVIHEL VINYL THINNER 301 301 - 003 30 - 35% GRAVIHEL THINNER ESS
	Aplicación con pistola:	1,3 mm 2 - 3 bares (dependiendo del tipo de pistola)
	Número de capas: Espesor de la película:	2 60 μm
	Evaporación:	5 - 10 minutos /20°C entre capas
	Secado:	Temperatura del objeto: a 20°C a 60°C Polvo seco: 8 min. - Seco al tacto: 40 min. - Secar hasta el montaje: 90 min. 20 min + 20 min./20°C A través de seco: 2 h 20 min + 15 min./20°C
	Aplicación con AIRMIX:	20% GRAVIHEL VINYL THINNER 301 Boquilla: 0,23 - 0,41 mm Presión: 100 bar Evaporación entre capas: 5 min. /20°C
	Vida útil:	2 años

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor.

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos.