

Техническая информация (08/21)

GRAVIHEL ОДНОСЛОЙНЫЙ АЛКИДНЫЙ БИНДЕР 202

- Однокомпонентное однослойное покрытие на основе алкидного связующего
- Содержит фосфат цинка в качестве активного антикоррозионного пигмента, который дополнительно улучшает защиту от коррозии
- Непосредственное нанесение на металлические поверхности
- Непосредственное нанесение на оцинкованную и алюминиевую поверхность – обязательное предварительное использование GRAVIHEL ПАССИВАТОРА
- Возможно сушка на воздухе и в печи
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ!

				
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ	 P220 – P280	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРАЙМЕР ДЛЯ ДЕРЕВА 60
	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 P220 – P280	 P220 – P280	 P360 – P600
		 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	Без пыли
		GRAVIHEL ПАССИВАТОР	GRAVIHEL ПАССИВАТОР	

Тип: Алкидный
 Блеск: 202-014 ГЛЯНЦЕВЫЙ
 Вязкость при поставке: 80 – 90 сек.
 DIN 53211 Ф4 / 20°C
 Плотность компонента А: 1,1 – 1,3 кг/л

Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
 T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

1 / 3

Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:

По объему: 40%

По весу: 55%

VOC: VOC готовые к использованию (г/л)= макс.580

Теоретический расход: 7,5 – 9,5 м²/л

Термостойкость: Кратковременно: до 140 °С

(сухая температура) Длительно: до 80 °С

Температура обработки: от + 5 °С до макс. + 40 °С, макс. влажность 85%

Цвет: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 / 20°C	45 - 51 сек. GRAVIHEL 1К РАЗБАВИТЕЛЬ (10 – 15%)															
	Нанесение:	1,3 мм 2 – 3 бар															
	Количество слоёв: Толщина плёнки:	2 40 - 50 мкм															
	Выпаривание:	4 мин./20°C между слоями															
	Время сушки:	<table> <tr> <td>Температура окрашиваемой поверхности:</td> <td>20°C</td> <td>60°C</td> </tr> <tr> <td>Сухое на пыль:</td> <td>4 мин.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Сухое на ошупь:</td> <td>80 мин.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Высыхание до монтажной прочности:</td> <td>8 - 10 ч</td> <td>30 мин.</td> </tr> <tr> <td>Полное высыхание:</td> <td>24 ч</td> <td>30 мин. + 15 мин. /20°C</td> </tr> </table>	Температура окрашиваемой поверхности:	20°C	60°C	Сухое на пыль:	4 мин.	-	Сухое на ошупь:	80 мин.	-	Высыхание до монтажной прочности:	8 - 10 ч	30 мин.	Полное высыхание:	24 ч	30 мин. + 15 мин. /20°C
Температура окрашиваемой поверхности:	20°C	60°C															
Сухое на пыль:	4 мин.	-															
Сухое на ошупь:	80 мин.	-															
Высыхание до монтажной прочности:	8 - 10 ч	30 мин.															
Полное высыхание:	24 ч	30 мин. + 15 мин. /20°C															
	Нанесение с Airmix:	0 - 5% GRAVIHEL 1К РАЗБАВИТЕЛЬ Диаметр сопла: 0,18 – 0,33 мм Давление: 60 - 150 бар Выпаривание между слоями: 6 мин./20°C															
	Время ИК- Сушки (коротковолновое излучение):	8 – 12 мин Расстояние до детали: 70 - 80 см															
	Срок хранения:	2 года															

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.



Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.