

GRAVIHEL ВИНИЛ-АКРИЛОВЫЙ БИНДЕР 301-ANTIQUE

- Верхнее покрытие с металлическим блеском, создающим вид старого кованого железа.
- Используется для украшения поверхностей, таких как садовые, балконные и лестничные ограждения, садовые ворота, решетки для окон и другие кованые изделия.
- Прямая адгезия к железу, оцинкованной поверхности и алюминию. Для сварных швов на железной поверхности, рекомендовано использовать один из праймеров Gravihel.
- Способ нанесения: распылитель, кисть или валик.
- Возможность наполнения аэрозольных баллончиков.
- Очень быстрое высыхание.
- Соответствует VOC.

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ	FE	ZN	* AL
	 P220 – P280	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство
	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 P220 – P280	 P220 – P280
		 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство

*Мы рекомендуем предварительное тестирование на адгезию из-за различного качества алюминия на рынке.

Тип: Винил - Акриловые
Блеск: STRUCTURED
Вязкость при поставке: Тиксотропная
DIN 53211 Ф4 / 20°C
Плотность компонента А: 1,490 – 1,550 кг/л

Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:

По объему: 35%

По весу: 50 %

VOC: 2004/42/II B(e)(840)650

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II B (e)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 650 г/л.

Теоретический расход: 5 - 6 м²/л

Термостойкость: Кратковременно: до 100 ° C

(сухая температура) Длительно: до 80 ° C

Температура обработки: от + 5 ° C до макс. + 40 ° C, макс. влажность 85%

Цвет: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 / 20°C	23 - 35 сек. 5 - 20% GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ ВИНИЛ-АКРИЛОВОГО БИНДЕРА ESS
	Нанесение:	1,4 – 1,8 мм 2 – 2,5 бар
	Количество слоёв: Толщина плёнки:	2 90 - 100 мкм
	Выпаривание:	5 - 10 мин./20°C между слоями
	Время сушки:	Температура окрашиваемой поверхности: 20°C 60°C Сухое на пыль: 8 мин. - Сухое на ощупь: 40 мин. - Высыхание до монтажной прочности: 90 мин. 20 мин. + 20 мин./20°C Полное высыхание: 2 ч 20 мин. + 15 мин./20°C
	Нанесение с кисть или валик:	5 – 10% GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ ВИНИЛ-АКРИЛОВОГО БИНДЕРА ESS Повторное покрытие через 24 часа
	Срок хранения:	2 года

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра. Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.