

Техническа информация (01/24)

GRAVIHEL VINYL ACRYLIC TOPCOAT 301-ANTIQUE

- Боя с метален блясък, която придава вид на старо ковано желязо.
- Използва се за боядисване на градински огради, балконски и стълбищни парапети, градински врати, решетки за прозорци и други ковашки изделия.
- Директно нанасяне върху желязо и стомана, поцинкована стомана и алуминий. В случай на заварки върху желязо, ние препоръчваме да използвате един от грундовете Gravihel.
- Начин на нанасяне: пистолет, четка или валик.
- Възможност за пълнене в спрей заготовки.
- Много бързо съхнене.
- Отговаря на директивата за ЛОС

	FE	ZN	* AL
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА	 P220 – P280	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P220 – P280	 P220 – P280
		 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner

*Препоръчваме предварително тестване на адхезията, поради различните качества на алуминия на пазара.

Тип: винил акрил
Степен на блясък: STRUCTURED
Вискозитет при нанасяне: тиксотропен
DIN 53211 Ф4 / 20°C
Плътност на компонент А: 1,490 – 1,550 кг/л
Сухо вещество А + В в приложената форма: По отношение на обем: 35%
По отношение на тегло: 50%

VOC: 2004/42/IIВ(д)(840)650

В съответствие с изискванията на ЕС за пределно допустимо съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материали (категория II Б (д), подготвени за нанасяне, те съставляват 840 гр/л. VOC на нашия материал съставляват 650 гр/л.

Теоретична покривност: 5 - 6 м²/л

Температурна устойчивост Краткосрочно: до 100 °C

Дългосрочно: до 80 °C

Температура на работа: + 5 °C до макс. + 40 °C, макс. Влажност 85%

Цвят: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Работен вискозитет: DIN 53211 Ф4 / 20°C	23 - 35 sec. 5 - 20% GRAVIHEL THINNER ESS
	Нанасяне с пистолет:	1,4 – 1,8 мм. 2 – 2,5 бар
	Метод на работа: Дебелина на покритието:	2 90 - 100 микрона
	Изчакване:	5 - 10 мин. /20°C време за изчакване между сло-еве
	Време за сушене:	Температура на обекта 20 °C 60 °C Суша на прах: 8 мин. - Суша на допир: 40 мин. - Сух за сглобяване: 90 мин. 20 мин. + 20 мин. 20°C Сушене: 2 ч 20 мин. + 15 мин. 20°C
	Нанасяне с четка или валик:	5 – 10% GRAVIHEL THINNER ESS Повторно нанасяне след 24 часа
	Срок на годност:	2 години

ОПАКОВКА	КОЛИЧЕСТВО В КУТИЯ	HELIOS ИНДЕКС	ПРОДУКТ
3,5 л	3	40272803	GRAVIHEL VINYL ACRYLIC TOPCOAT 301 – ANTIQUE
1,0 л	6	48072902	GRAVIHEL ESS THINNER
5,0 л	4	48072904	GRAVIHEL ESS THINNER

Производителят не поема отговорност за рецептури, които не са в програмата за претегляне и собствени рецептури.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение. Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish. Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат. Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна. Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.