









## GRAVIHEL VINYL ACRYLIC TOPCOAT 301-ANTIQUE

- Fémes hatású fedőbevonat, mely régi kovácsoltvas megjelenést kelt.
- Fémfelületek díszítésére használható, mint például erkély- és lépcsőkoriátok, kerti kapuk, ablakrácsok és egyéb kovácsoltvas termékek.
- Közvetlen tapadást biztosít acélon, horganyzott és alumíniumon felületeken. A vason végzett hegesztések esetén javasoljuk a Gravihel primerek valamelyikét.
- Felhordási mód: szórópisztoly, ecset vagy henger.
- Lehetőség a sprayflakonok feltöltésére.
- Nagyon gyorsan szárad.
- VOC kompatibilis

	FE	ZN	* AL
ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	 P220 – P280	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P220 – P280	 P220 – P280
		 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner

\*A különböző minőségű alumínium felületek miatt, javasoljuk a próbafestés/tapadásteszt elvégzését.

**Kötőanyag típus:** Vinyl – acryl

**Megjelenés:** STRUCTURED

**Szállítási viszkozitás:** Tixotróp

DIN 53211 Φ4 / 20°C

**Az „A” komponens sűrűsége:** 1,490 – 1,550 kg/l

**A+B szárazanyag tartalom szállítási formában:**

Térfogatra: 35%

Tömegre: 50%

**VOC:**

2004/42/IB(e)(840)650

EU határérték VOC (kategória: II B (e)) formájában, felhasználásra kész termék 840 g / l. Felhasználásra előkészített termék 650 g / l.








Elméleti kiadósság: 5 - 6 m<sup>2</sup>/lit.

Rövid ideig tartó hőmérséklet ellenállóság 100 °C-ig

Hosszabb ideig tartó hőmérséklet ellenállóság 80 °C-ig

Feldolgozási hőmérséklet: + 5 °C és maximum + 40 °C között, max. páratartalom 85%

Árnyalat: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	<b>Viszkozitás(RFU):</b> DIN 53211 Φ4 / 20°C	23 - 35 s  5 - 20% GRAVIHEL THINNER ESS
	<b>Alkalmazás szórópisztollyal:</b>	1,4 – 1,8 mm 2 – 2,5 bar
	<b>Rétegek száma:</b>  <b>Rétegvastagság:</b>	2  90 - 100 μm
	<b>Rétegek közötti szikkadás:</b>	5 - 10 min. /20°C rétegek között
	<b>Száradási:</b>	<b>Tárgy hőmérséklet</b> <b>20°C-on</b> <b>60°C-on</b>  <b>Porszárás:</b> 8 min.       - <b>Érintés száraz:</b> 40 min.      - <b>Összeszerelésre száraz:</b> 90 min.      20 min + 20 min./20°C <b>Szellőztetési idő:</b> 2 h            20 min + 15 min./20°C
	<b>Alkalmazás ecset vagy henger-szel:</b>	5 – 10% GRAVIHEL THINNER ESS 24 óra múlva átfesthető
	<b>Szavatossági idő:</b>	2 év

COMAGOLÁS	MENNYISÉG KARTONDOBOZBAN	TERMÉK KÓD HELIOS	TERMÉK
3,5 l	3	40272803	GRAVIHEL VINYL ACRYLIC TOPCOAT 301 – ANTIQUE
1,0 l	6	48072902	GRAVIHEL ESS THINNER
5,0 l	4	48072904	GRAVIHEL ESS THINNER

**A gyártó nem vállal felelősséget a saját készítésű receptúrákért, melyek nem szerepelnek a keverő programban.**

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona. Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.