

Technikai információk (07/2021)

GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER 60

- Az alapozó bevonat lemezes, furnírozott és tömörfa bútor kezelésére alkalmas, melamin fóliára és MDF lapra.
- Levegős, airless, airmix vagy elektrosztatikus szórással visszük fel.
- CSAK AZ IPARI ÜZEMEK!

ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	
	 P280 – P360

Kötőanyag típus: 2K alkyd - isocianat

Megjelenés: MATT

Szállítási viszkozitás: 26 - 28 s

DIN 53211 Φ4 / 20°C

Az „A” komponens sűrűsége: 1,390 – 1,392 kg/l

A+B szárazanyag tartalom szállítási formában:

Térfogatra: 38%

Tömegre: 64%

VOC: VOC tartalom használatra kész állapotban (g/l)= max.530

Elméleti kiadósság: 4 - 5 m² /lit.

Rövid ideig tartó hőmérséklet ellenállóság 140 °C-ig

Hosszabb ideig tartó hőmérséklet ellenállóság 120 °C-ig

Feldolgozási hőmérséklet: + 10 °C és maximum + 40 °C között, max. páratartalom 75%

Árnyalat: Fehér

	Keverési arány térfogat szerint:	2:1+10-20% GRAVIHEL 2K PUR WOOD HARDENER GRAVIHEL 2K PUR WOOD THINNER																		
	Felhasználási idő 20°-on:	4 h																		
	Viszkozitás(RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C	23 - 26 sec.																		
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1,6 – 1,8 mm 2 – 3 bar																		
	Rétegek száma: Rétegvastagság:	1 80 μm																		
	Száradási:	<table> <tr> <th>Tárgy hőmérséklet</th><th>20°C-on</th><th>60°C-on</th></tr> <tr> <td>Porszáráz:</td><td>10 min.</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Érintés száraz:</td><td>30 min.</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Összeszerelésre száraz:</td><td>2 h</td><td>30 min.</td></tr> <tr> <td>Csiszolásra száraz:</td><td>2 h</td><td>30 min.</td></tr> <tr> <td>Fedő réteg:</td><td>2 h</td><td>30 min.</td></tr> </table>	Tárgy hőmérséklet	20°C-on	60°C-on	Porszáráz:	10 min.	-	Érintés száraz:	30 min.	-	Összeszerelésre száraz:	2 h	30 min.	Csiszolásra száraz:	2 h	30 min.	Fedő réteg:	2 h	30 min.
Tárgy hőmérséklet	20°C-on	60°C-on																		
Porszáráz:	10 min.	-																		
Érintés száraz:	30 min.	-																		
Összeszerelésre száraz:	2 h	30 min.																		
Csiszolásra száraz:	2 h	30 min.																		
Fedő réteg:	2 h	30 min.																		
	Alkalmazás Airmix-szel:	10% GRAVIHEL 2K PUR WOOD THINNER Dűzni: 0,23 – 0,50 mm Nyomás: 60 - 180 bar Rétegek közötti szikkadás: 0 - 5 min. /20°C																		
	Száraz csiszolás:	3-4 óra / 20 ° C után																		
	Szavatossági idő:	2 év																		

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relative páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.