

GRAVIHEL ARMOR SKIN BLACK

- Kétkomponensű egyrétegű struktúrabevonat, rendkívüli időjárási, kémiai, UV és mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik.
- Építőipar, mezőgazdasági gépek, vasúti járművek, különböző acélszerkezetek, PV és LCV (kisteherautók, teherautók, lakókocsik) és ipari lakkozások, valamint magas mechanikai, vegyi és időjárási ellenállásnak kitett felületek igénybevételére használható.
- Speciális effektekhez bármilyen árnyalathoz hozzáadhatja a GRAVIHEL ezüst pasztát 10-20% -ban (21, 22 vagy 23). Annak érdekében, hogy a hatás jobban látható legyen, javasoljuk a GRAVIHEL 22 durva ezüst vagy a GRAVIHEL 23 extra durva ezüst használatát.
- VOC kompatibilis

ALAP FELÜLET	ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE		
	 P220 – P280	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P220 – P280	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P220 – P280	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner
	GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER	 P360 – P600	Pormentes
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner		
	 GRAVIHEL IND Plastic cleaner	 P500 – P800	 GRAVIHEL IND Plastic cleaner

Kötőanyag típus: 2K akril kötőanyag
Megjelenés: SEMI GLOSS

Szállítási viszkozitás: Tixotróp

DIN 53211 $\Phi 4$ / 20°C

Az „A” komponens sűrűsége: 1,4 – 1,5 kg/l

A+B szárazanyag tartalom szállítási formában:

Térfogatra: 60%

Tömegre: 73%

VOC:

2004/42/IIB(d)(420)380

EU határérték VOC (kategória: II B (d)) formájában, felhasználásra kész termék 420 g / l. Felhasználásra előkészített termék 380 g / l.

IPARI ÉS KERESKEDELMI JÁRMŰVEKRE IS

Elméleti kiadósság: 5 – 7,5 m²/lit.

Rövid ideig tartó hőmérséklet ellenállóság 140 °C-ig

Hosszabb ideig tartó hőmérséklet ellenállóság 80 °C-ig

Feldolgozási hőmérséklet: + 10 °C és maximum + 40 °C között, max. páratartalom 75%

Árnyalat: Fekete

	Keverési arány súly szerint:	6:1 GRAVIHEL 2K PUR SINGLE COAT HARDENER Hígítás nem szükséges!															
	Felhasználási idő 20°-on:	4 h															
	Viszkozitás(RFU): DIN 53211 $\Phi 4$ / 20°C	Tixotróp															
	Alkalmazás UBS szórópisztollyal:	3,5 – 4 bar															
	Rétegek száma: Rétegvastagság:	1 200 μ m															
	Száradási:	<table> <tr> <th>Tárgy hőmérséklet</th><th>20°C-on</th><th>60°C-on</th></tr> <tr> <td>Porszáraz:</td><td>30 min.</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Érintés száraz:</td><td>5 – 6 h</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Összeszerelésre száraz:</td><td>8 - 10 h</td><td>30 min.+ 1h/20°C</td></tr> <tr> <td>Szellőztetési idő:</td><td>24 h</td><td>30 min.+ 3h/20°C</td></tr> </table>	Tárgy hőmérséklet	20°C-on	60°C-on	Porszáraz:	30 min.	-	Érintés száraz:	5 – 6 h	-	Összeszerelésre száraz:	8 - 10 h	30 min.+ 1h/20°C	Szellőztetési idő:	24 h	30 min.+ 3h/20°C
Tárgy hőmérséklet	20°C-on	60°C-on															
Porszáraz:	30 min.	-															
Érintés száraz:	5 – 6 h	-															
Összeszerelésre száraz:	8 - 10 h	30 min.+ 1h/20°C															
Szellőztetési idő:	24 h	30 min.+ 3h/20°C															
	Száradási idő (rövid hullámú infra szárítóval):	8 – 12 min. Tárgytól való távolság: 70 - 80 cm															
	Szavatossági idő:	2 év															

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relative páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.