

GRAVIHEL MARBLER

- A Gravihel márvány hatása lehetővé teszi a márvány erezetének megjelenését a fa felületén.
- A márvány fa alapra gyakorolt hatása sokkal költséghatékonyabb megoldás, mint a valódi márvány használata.
- Az egyszerű alkalmazás és az egyszerű technológia lehetővé teszi a fából készült anyagok kiváló minőségű felületekké való átalakítását.
- A színek és minták széles választéka áll rendelkezésre.

ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER
	 Első réteg: 3-4 óra levegőn való szárítás után vagy 1 óra / 50 ° C csiszolás P 280 - P320 papírral
	1 - 2 réteg GRAVIHEL PUR TOPCOAT 600 – 001 (világos vagy sötét árnyalatú) 30 min. /60°C

	Mérési program:	MARBLER THINNER FOR MARBLER : GRAVIHEL paszta = 80 : 20, bármely RAL (mérési program)
	Viszkozitás(RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C	100% fényes árnyalatokhoz 150% sötét árnyalatok esetén GRAVIHEL THINNER FOR MARBLER
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar
	Rétegek száma:	1 vékony réteg Vagy GRAVIHEL HIGÍTÓ-ban áztatott ruhával Kézzel készített márvány hatása miatt

	Száradási idő 20°C-on:	20 – 30 min.
	További alkalmazás:	GRAVIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH
	Szavatossági idő:	2 év

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona. Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.