

Technikai információk (07/2021)

GRAVIHEL ALKYD TOPCOAT 203

- Alkid kötőanyag tartalmú, egykomponensű fedő bevonat.
- Magasfényű.
- Fedőréteggént használják a mezőgazdasági és építőipari gépek, a vasúti járművek védelmére szolgáló rendszerben és más acél felületek ipari lakkozásához, amely gyors száradást igényel.
- CSAK IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	GRAVIHEL ALKYD PRIMER
	 P360 – P600
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner

Kötőanyag típus: Alkid

Megjelenés: 203-005 HIGH GLOSS

Szállítási viszkozitás: 110 - 112 s

DIN 53211 Φ4 / 20°C

Az „A” komponens sűrűsége: 0,910 – 0,912 kg/l

A+B szárazanyag tartalom szállítási formában:

Térfogatra: 35%

Tömegre: 46%

VOC: VOC tartalom használatra kész állapotban (g/l)= max.600

Elméleti kiadósság: 0,14 lit./m²

Rövid ideig tartó hőmérséklet ellenállóság 140 °C-ig

Hosszabb ideig tartó hőmérséklet ellenállóság 80 °C-ig

Feldolgozási hőmérséklet: + 5 °C és maximum + 40 °C között, max. páratartalom 85%

Árnyalat: GRAVIHEL COLOR TOOLS

		GRAVIHEL SICCATIVE 5% a végső zománcmennyiségig															
	Viszkozitás(RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C	28 - 34 sec. GRAVIHEL 1K ACCELERATOR (15 – 20 %)															
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1,3 mm 2 – 3 bar															
	Rétegek száma: Rétegvastagság:	2 - 3 50 - 60 µm															
	Rétegek közötti szikkadás:	10 min. /20°C rétegek között															
	Száradási:	<table> <tr> <th>Tárgy hőmérséklet</th> <th>20°C-on</th> <th>60°C-on</th> </tr> <tr> <td>Porszáráz:</td> <td>8 min.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Érintés száraz:</td> <td>50 min.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Összeszerelésre száraz:</td> <td>5 h</td> <td>30 min</td> </tr> <tr> <td>Szellőztetési idő:</td> <td>24 h</td> <td>30 min + 15 min./20°C</td> </tr> </table>	Tárgy hőmérséklet	20°C-on	60°C-on	Porszáráz:	8 min.	-	Érintés száraz:	50 min.	-	Összeszerelésre száraz:	5 h	30 min	Szellőztetési idő:	24 h	30 min + 15 min./20°C
Tárgy hőmérséklet	20°C-on	60°C-on															
Porszáráz:	8 min.	-															
Érintés száraz:	50 min.	-															
Összeszerelésre száraz:	5 h	30 min															
Szellőztetési idő:	24 h	30 min + 15 min./20°C															
	Alkalmazás Airmix-szel:	5 - 10% GRAVIHEL 1K ACCELERATOR Dűzni: 0,18 – 0,23 mm Nyomás: 60 - 150 bar Rétegek közötti szikkadás: 10 min. /20°C															
	Szavatossági idő:	2 év															

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona. Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.