

Technikai információk (07/2021)

GRAVIHEL PUR SINGLE COAT 800 DTG

- Kétkomponensű egyrétegű bevonat, amelyet közvetlenül üvegre lehet felhordani.
- Sokféle alkalmazásra készült, ahol az üvegfelületek hátoldalát akarjuk festeni: konyhai és fürdőszobai üvegfelületek, üveg és válaszfalak ...
- A bevonat sokféle lehet, mind uni, mind effect árnyalatokban.
- VOC kompatibilis

ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner
---	--

Kötőanyag típus: 2K akril kötőanyag

Megjelenés: 800 – 011 DEEP MATT

Szállítási viszkozitás: Tixotróp

DIN 53211 Φ4 / 20°C

Az „A” komponens sűrűsége: 1,4 – 1,565 kg/l

A+B szárazanyag tartalom szállítási formában:

Térfogatra: 45%

Tömegre: 76%

VOC:

2004/42/IB(e)(840)550

EU határérték VOC (kategória: II B (e)) formájában, felhasználásra kész termék 840 g / l. Felhasználásra előkészített termék 550 g / l.

IPARI ÉS KERESKEDELMİ JÁRMŰVEKRE IS

Elméleti kiadósság: 4 - 5 m² / lit.

Rövid ideig tartó hőmérséklet ellenállóság 140 °C-ig

Hosszabb ideig tartó hőmérséklet ellenállóság 80 °C-ig

Feldolgozási hőmérséklet: + 10 °C és maximum + 40 °C között, max. páratartalom 75%

Árnyalat: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Keverési arány térfogat szerint:	4:1 + 25% GRAVIHEL 2K SINGLE COAT HARDENER GRAVIHEL THINNER ESS															
	Felhasználási idő 20°-on:	4 h															
	Viszkozitás(RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C	35 - 40 sec.															
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1,3 - 1,7 mm 2 – 3 bar															
	Rétegek száma: Rétegvastagság:	2 60 - 70 μm															
	Rétegek közötti szikkadás:	10 min. /20°C rétegek között															
	Száradási:	<table> <tr> <td>Tárgy hőmérséklet</td> <td>20°C-on</td> <td>60°C-on</td> </tr> <tr> <td>Porszáráz:</td> <td>1 h</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Érintés száraz:</td> <td>5 h</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Összeszerelésre száraz:</td> <td>8 - 10 h</td> <td>30 min + 20 min./20°C</td> </tr> <tr> <td>Szellőztetési idő:</td> <td>24 h</td> <td>30 min + 1 h/20°C</td> </tr> </table>	Tárgy hőmérséklet	20°C-on	60°C-on	Porszáráz:	1 h	-	Érintés száraz:	5 h	-	Összeszerelésre száraz:	8 - 10 h	30 min + 20 min./20°C	Szellőztetési idő:	24 h	30 min + 1 h/20°C
Tárgy hőmérséklet	20°C-on	60°C-on															
Porszáráz:	1 h	-															
Érintés száraz:	5 h	-															
Összeszerelésre száraz:	8 - 10 h	30 min + 20 min./20°C															
Szellőztetési idő:	24 h	30 min + 1 h/20°C															
	Száradási idő (rövid hullámú infra szárítóval):	8 – 12 min. Tárgytól való távolság: 70 - 80 cm															
	Alkalmazás Airmix-szel:	10 - 15% GRAVIHEL THINNER ESS Dűzni: 0,18 – 0,23 mm Nyomás: 60 - 150 bar Rétegek közötti szikkadás: 10 min. /20°C															
	Ecseteléshez:	Hígítás nem szükséges!															
	Szavatossági idő:	2 év															

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.