







GRAVIHEL BASECOAT 701

- A GRAVIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH rendszerben a GRAVIHEL BASECOAT-t a legigényesebb körülmények között is magas időjárási, mechanikai, kémiai és UV-védelemmel rendelkezik
- A metál (fémes) hatás színáryalata és fényessége függ a szórás módjától, a viszkozitástól, a pisztoly festékáramának beállításától, a nyomás beállításától, a szórópisztoly kezelésétől stb.
- Ha a készítmény GRAVIHEL FLUORECSENT PP 40 - PP 47 pigmentet tartalmaz, kérjük, alkalmazza 3C rendszerben:
 1. **réteg:** GRAVIHEL PUR vagy EPOXY PRIMER RAL (75:25 - GHEL 01 fehér) vagy bármely más 2K töltőanyag a HELIOS REFINISH rendszerből (fehér), DFT = 60 µm;
 2. **réteg:** GRAVIHEL BASECOAT 701 – 001 deep matt (80:20) in 4 layers (a kiszellőztetési idő a rétegek között – a következő réteg a felület teljes mattulása után hordható fel, Clear Coat használata előtt 20 perc kiszellőztetési idő, DFT = 60 µm;
 3. **réteg:** GRAVIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH (nagyon fontos 4 réteg Clear Coat bevonatot alkalmazni - DFT = 100 µm, mivel a fluoreszkáló pigmentek UV-stabilitása nagyon gyenge).
- Töltött spray(1K előtöltött spray, index:302209)
- CSAK IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

	GRAVIHEL EPOXY PRIMER	GRAVIHEL PUR PRIMER	
ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	 P360 – P600	 P360 – P600	GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P360 – P600
			Pormentes

Kötőanyag típus: Acryl
Megjelenés: 701 - 001 DEEP MATT
Szállítási viszkozitás: Tixotróp
 DIN 53211 φ4 / 20°C
Az „A” komponens sűrűsége: 0,94 – 0,99 kg/l
A+B szárazanyag tartalom szállítási formában:
 Térfogatra: 18%

Tömegre: 41%

VOC: VOC tartalom használatra kész állapotban (g/l)= max.770







Elméleti kiadósság: 9 - 10 m²/lit.

Rövid ideig tartó hőmérséklet ellenállóság 140 °C-ig

Hosszabb ideig tartó hőmérséklet ellenállóság 80 °C-ig

Feldolgozási hőmérséklet: + 5 °C és maximum + 40 °C között, max. páratartalom 85%

Árnyalat: GRAVIHEL COLOR BOX METALLIC

	Viszkozitás(RFU): DIN 53211 φ4 / 20°C	20 - 22 sec. GRAVIHEL BASECOAT THINNER (50 – 60%)
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1,3 mm 2 – 3 bar
	Rétegek száma: Rétegvastagság:	2 15 - 25 μm
	Rétegek közötti szikkadás:	10 - 15min. /20°C rétegek között
	További alkalmazás:	GRAVIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH
	Szavatossági idő:	2 év

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezhetheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.