

Ficha técnica (06/21)

GRAVIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH

- Fácil de usar
- No requiere dilucion
- Rápido secado
- Buenas resistencia mecánica y química
- Alto brillo
- Cumple normativa VOC

SUSTRATO	GRAVIHEL PASTES
----------	-----------------

Tipo: Cola acrílica 2 K

Viscosidad en el suministro: 22 - 27 segundos

DIN 53211 Φ 4 / 20°C

Densidad de la componente A: 0,942 – 0,946 kg/l

VOC: 2004/42/II B(e) (840) 540

Valor límite UE VOC para este tipo de producto (categoría II B (e)) en el formulario, que está listo para aplicar es de 840 g/l. VOC de este producto, preparado para su uso es 540 g/l.

TAMBIÉN SE UTILIZA PARA RENOVAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES!

Temperatura seca: A corto plazo: hasta 140°C

A largo plazo: hasta 80°C

Temperatura de procesamiento: +10°C hasta máx. +40°C, máx. Humedad 75%

Color: Transparent

	Proporción de mezcla en volumen:	GRAVIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH GRAVIHEL 2K CLEARCOAT HARDENER	2 partes 1 parte
	Proporción de mezcla en peso:	GRAVIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH GRAVIHEL 2K CLEARCOAT HARDENER	100 g 52 g
	Maceta de vida de la mezcla a 20°:	4h	
	Viscosidad (RFU): DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C	15 - 17 s	
	Aplicación con pistola:	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar	
	Número de capas: Espesor de a película:	2 50 - 60 μ m	
	Evaporación:	5 - 10 min/20°C entre capas 10 min/ 20°C antes del secado en el horno	
	Secado a 20 ° C: Secado a 60 ° C:	16 h 30 min. (object temperature)	
	Tiempo de secado (infra-rojo de onda corta):	8 – 12 min. Distancia al objeto : 70 - 80 cm	
	Vida útil:	5 años	

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

2K materiales reaccionan con la humedad; cuidar que todos los contenedores y herramientas son absolutamente secas. Mientras que la capa, la humedad relativa ambiente no debe exceder el 80%.

Cierre el embase de los catalizadores inmediatamente después de su uso, porque el producto reacciona con el aire. O la humerdad ,y puede causar defectos en el producto.

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La ultima versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor.

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos.